

23

DE 199 36 185 =

(19)  **Europäisches Patentamt**  
**European Patent Office**  
**Office européen des brevets**



(11) **EP 1 074 557 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**07.02.2001 Patentblatt 2001/06**

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: **C07F 17/00, C08F 10/00,  
C07F 7/08**

(21) Anmeldenummer: **00113891.6**

(22) Anmeldetag: **30.06.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **31.07.1999 DE 19936185**

(71) Anmelder: **TARGOR GmbH  
55116 Mainz (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Schottek, Jörg, Dr.  
60486 Frankfurt (DE)**  
• **Schauer, Diana  
63486 Bruchköbel (DE)**  
• **Kratzer, Roland, Dr.  
65830 Kriftel (DE)**

(74) Vertreter: **Stark, Vera, Dr. et al  
BASF Aktiengesellschaft  
Patente, Marken und Lizenzen  
67056 Ludwigshafen (DE)**

(54) **Übergangsmetallverbindung, Ligandensystem, Katalysatorsystem und seine Verwendung zur Polymerisation von Olefinen**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Ligandensysteme enthalten Indenyl-Strukturen, sowie Übergangsmetallverbindungen des Typs Metallocen und Katalysatorsysteme enthaltend derartige Übergangsmetallverbindungen. Des weiteren wird die Verwendung der erfindungsgemäßen Übergangsmetallverbindungen in der Polymerisation von Olefinen, insbesondere zu Polyolefinen mit niedriger Molmasse, sowie ein entsprechendes Polymerisationsverfahren beschrieben.

EP 1 074 557 A2

## Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Ligandensysteme, Übergangsmetallverbindungen, Katalysatorsysteme und ihre Verwendung in der Polymerisation von Olefinen.

[0002] Metallocene können, gegebenenfalls in Kombination mit einem oder mehreren Co-Katalysatoren, als Katalysatorkomponente für die Polymerisation und Copolymerisation von Olefinen verwendet werden. Insbesondere werden als Katalysatorvorstufen halogenhaltige Metallocene eingesetzt, die sich beispielsweise durch ein Aluminoxan in einen polymerisationsaktiven kationischen Metallocenkomplex überführen lassen (EP-A-129368).

[0003] Die Herstellung von Metallocenen ist an sich bekannt (US 4,752,597; US 5,017,714; EP-A-320762; EP-A-416815; EP-A-537686; EP-A-669340; H.H. Brintzinger et al.; Angew. Chem., 107 (1995), 1255; H.H. Brintzinger et al., J. Organomet. Chem. 232 (1982), 233). Dazu können zum Beispiel Cyclopentadienyl-Metall-Verbindungen mit Halogeniden von Übergangsmetallen wie Titan, Zirkonium und Hafnium umgesetzt werden.

[0004] Für die Herstellung von isotaktischem Polypropylen mit niedriger Molmasse ist ein gangbarer Weg die Zudosierung von unverhältnismäßig hohen Mengen Wasserstoff während der Polymerisation. Das führt zu technisch schlecht beherrschbaren Prozessen und stark erhöhten Kosten.

[0005] Wünschenswert wäre daher ein kationisches Metallocenkatalysatorsystem in ungetragerter oder getragener Form, welches mit nur geringen Mengen an zudosiertem Wasserstoff die gewünschten niedrigen Molmassen von isotaktischem Polypropylen liefert und dabei aber unverändert hohe Aktivitäten und Schmelzpunkte zeigt.


[0006] Isotaktisches Polypropylen mit niedriger Molmasse ist besonders für Folienprodukte von besonderem Interesse.

[0007] In EP-A-659757 und Spaleck et al., J. Mol. Catal. A: Chemical 1998, 128, 279-287 sind Metallocenverbindungen beschrieben, die zwei unterschiedlich substituierte Indenylliganden enthalten. Dabei zeigt sich, daß bei Metallocenverbindungen, bei denen ein Substituent in 2-Position an einem der Indenylsubstituenten fehlt, isotaktisches Polypropylen mit niedrigen Molmassen von 100000-300000 g/mol liefern. Ein entscheidender Nachteil dieser dort beschriebenen Verbindungen besteht jedoch darin, daß die Polymerisationsaktivitäten bei einer heterogen geführten Polymerisation im Vergleich zu einer homogenen geführten Polymerisation drastisch einbrechen. Das führt zu einer begrenzten kommerziellen Nutzung.

[0008] Es bestand somit die Aufgabe Metallocene zu finden, die nach Umwandlung in die polymerisationsaktive Spezies, die Nachteile des Standes der Technik vermeiden und insbesondere eine deutlich erhöhte Polymerisationsaktivität bei heterogener Polymerisationsdurchführung zeigen.

[0009] Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß durch Metallocene, insbesondere solche, die spezielle Substitutionen am Indenylliganden besitzen, die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe gelöst wird.

[0010] Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel (I),



worin

$M^1$  ein Metall der III., IV., V. oder VI. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente ist, insbesondere Ti, Zr oder Hf,

$R^7$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder  $\text{Si}(\text{R}^{12})_3$  sind, worin  $\text{R}^{12}$  gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine  $\text{C}_1\text{-C}_{40}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe wie  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -Alkyl,  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Fluoralkyl,  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkoxy,  $\text{C}_6\text{-C}_{20}$ -Aryl,  $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Fluoraryl,  $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Aryloxy,  $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ -Alkenyl,  $\text{C}_7\text{-C}_{40}$ -Arylalkyl,  $\text{C}_7\text{-C}_{40}$ -Alkylaryl oder  $\text{C}_8\text{-C}_{40}$ -Arylalkenyl sind, oder  $\text{R}^7$  sind eine  $\text{C}_1\text{-C}_{30}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe wie  $\text{C}_1\text{-C}_{25}$ -Alkyl, z. B. Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, n-Hexyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $\text{C}_2\text{-C}_{25}$ -Alkenyl,  $\text{C}_3\text{-C}_{15}$ -Alkylalkenyl,  $\text{C}_6\text{-C}_{24}$ -Aryl,  $\text{C}_5\text{-C}_{24}$ -Heteroaryl,  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Arylalkyl,  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $\text{C}_1\text{-C}_{25}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $\text{C}_6\text{-C}_{24}$ -Aryl, fluorhaltiges  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Arylalkyl, fluorhaltiges  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Alkylaryl oder  $\text{C}_1\text{-C}_{12}$ -Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste  $\text{R}^7$  können so miteinander verbunden sein, daß die Reste  $\text{R}^7$  und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein  $\text{C}_4\text{-C}_{24}$ -Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

$\text{R}^8$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder  $\text{Si}(\text{R}^{12})_3$  sind, worin  $\text{R}^{12}$  gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine  $\text{C}_1\text{-C}_{40}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe wie  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -Alkyl,  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Fluoralkyl,  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkoxy,  $\text{C}_6\text{-C}_{14}$ -Aryl,  $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Fluoraryl,  $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Aryloxy,  $\text{C}_2\text{-C}_{10}$ -Alkenyl,  $\text{C}_7\text{-C}_{40}$ -Arylalkyl,  $\text{C}_7\text{-C}_{40}$ -Alkylaryl oder  $\text{C}_8\text{-C}_{40}$ -Arylalkenyl sind, oder  $\text{R}^8$  sind eine  $\text{C}_1\text{-C}_{30}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe wie  $\text{C}_1\text{-C}_{25}$ -Alkyl, z. B. Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $\text{C}_2\text{-C}_{25}$ -Alkenyl,  $\text{C}_3\text{-C}_{15}$ -Alkylalkenyl,  $\text{C}_6\text{-C}_{24}$ -Aryl,  $\text{C}_5\text{-C}_{24}$ -Heteroaryl die mit dem Cyclopentadienylring Azapentalene, Thiopentalene oder Phosphorpentalene bilden,  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Arylalkyl,  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $\text{C}_1\text{-C}_{25}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $\text{C}_6\text{-C}_{24}$ -Aryl, fluorhaltiges  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Arylalkyl, fluorhaltiges  $\text{C}_7\text{-C}_{30}$ -Alkylaryl oder  $\text{C}_1\text{-C}_{12}$ -Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste  $\text{R}^8$  können so miteinander verbunden sein, daß die Reste  $\text{R}^8$  und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein  $\text{C}_4\text{-C}_{24}$ -Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

$l$  gleich 5 für  $v = 0$ , und  $l$  gleich 4 für  $v = 1$  ist,

$m$  gleich 5 für  $v = 0$ , und  $m$  gleich 4 für  $v = 1$  ist,

$\text{L}^1$  gleich oder verschieden sein können und ein Wasserstoffatom, eine  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Kohlenwasserstoffgruppe wie  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl oder  $\text{C}_6\text{-C}_{10}$ -Aryl, ein Halogenatom, oder  $\text{OR}^9$ ,  $\text{SR}^9$ ,  $\text{OSiR}_3^9$ ,  $\text{SiR}_3^9$ ,  $\text{PR}_2^9$  oder  $\text{NR}_2^9$  bedeuten, worin  $\text{R}^9$  ein Halogenatom, eine  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkylgruppe, eine halogenierte  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkylgruppe, eine  $\text{C}_6\text{-C}_{20}$ -Arylgruppe oder eine halogenierte  $\text{C}_6\text{-C}_{20}$ -Arylgruppe sind, oder  $\text{L}^1$  sind eine Toluolsulfonyl-, Trifluoracetyl-, Trifluoracetoxyl-, Trifluor-methansulfonyl-, Nonafluorbutansulfonyl- oder 2,2,2-Trifluorethansulfonyl-Gruppe,


$o$  eine ganze Zahl von 1 bis 4, bevorzugt 2 ist,

$Z$  ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Cyclopentadienylringen bezeichnet und  $v$  ist 0 oder 1.

**[0011]** Beispiele für  $Z$  sind Gruppen  $\text{MR}^{10}\text{R}^{11}$ , worin  $M$  Kohlenstoff oder Silicium ist und  $\text{R}^{10}$  und  $\text{R}^{11}$  gleich oder verschieden eine  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -kohlenwasserstoffhaltige Gruppe wie  $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ -Alkyl,  $\text{C}_6\text{-C}_{14}$ -Aryl, Trialkylsilyl, insbesondere Trimethylsilyl, Triarylsilyl oder eine Alkyl-Aryl-Silyl Gruppe bedeuten. Besonders bevorzugte Gruppen für  $Z$  sind  $\text{Si}(\text{Me})_2$ ,  $\text{Si}(\text{Ph})_2$ ,  $\text{Si}(\text{MeEt})$ ,  $\text{Si}(\text{PhMe})$ ,  $\text{Si}(\text{PhEt})$ ,  $\text{Si}(\text{Et})_2$ , worin  $\text{Ph}$  für substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl und  $\text{Et}$  für Ethyl steht.  $Z$  kann auch mit einem oder mehreren Resten  $\text{R}^7$  und/oder  $\text{R}^8$  ein mono- oder polycyclisches Ringsystem bilden. Bei den vorstehenden Resten steht  $\text{Ph}$  für substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl,  $\text{Et}$  für Ethyl und  $\text{Me}$  für Methyl.

**[0012]** Bevorzugt sind verbrückte Metallocenverbindungen der Formel (I), insbesondere solche in denen  $v$  gleich 1 ist und einer oder beide Cyclopentadienylringe so substituiert sind, daß sie einen Indenylring darstellen. Der Indenylring ist bevorzugt substituiert, insbesondere in 2-, 4-, 2,4,5-, 2,4,6-, 2,4,7 oder 2,4,5,6-Stellung, mit  $\text{C}_1\text{-C}_{20}$ -kohlenstoffhaltigen Gruppen, wie  $\text{C}_1\text{-C}_{18}$ -Alkyl oder  $\text{C}_6\text{-C}_{18}$ -Aryl, wobei auch zwei oder mehrere Substituenten des Indenylrings zusammen ein Ringsystem bilden können.

**[0013]** Besonders bevorzugt sind verbrückte Metallocenverbindungen der Formel (II),



20 worin

M gleich Ti, Zr oder Hf ist, besonders bevorzugt Zirkonium,

25  $R^3$  gleich ein Wasserstoffatom, ein  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, n-Hexyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl ist,

30  $R^5$  gleich ein Wasserstoffatom ist,

$R^4$ ,  $R^6$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl ist,

40  $R^{20}$ ,  $R^{21}$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, Halogenatom oder eine  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe bedeuten, bevorzugt eine lineare oder verzweigte  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkylgruppe, wie Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl, eine  $C_6$ - $C_{18}$ -Arylgruppe, die gegebenenfalls substituiert sein kann, insbesondere Phenyl, Toly, Xylyl, tert.-Butylphenyl, Ethylphenyl, Naphthyl, Acenaphthyl, Phenanthrenyl oder Anthracenyl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl sind, und zwei Reste  $R^{20}$  oder  $R^{21}$  ein mono- oder polycyclisches Ringssystem bilden können, das seinerseits gegebenenfalls substituiert sein kann,

45 X ein Halogenatom, insbesondere Chlor, ist,

50 Q ein  $C_4$ - $C_{24}$ -Aryl-Ringsystem welches seinerseits durch  $R^{20}$  substituiert sein kann, ein Heteroaryl die mit dem Cyclopentadienyling Azapentalene, Thiopentalene oder Phosphoropentalene bilden, welche ihrerseits durch  $R^{20}$  substituiert sein können

$l$ ,  $l'$  gleich oder verschieden eine ganze Zahl zwischen Null und 4, bevorzugt 1 oder 2, besonders bevorzugt gleich 1 sind,

55 B ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Indenylresten bezeichnet.

[0014] Beispiele für B sind Gruppen  $M^3R^{13}R^{14}$ , worin  $M^3$  Silicium ist und  $R^{13}$  und  $R^{14}$  gleich oder verschieden eine  $C_1$ - $C_{20}$ -kohlenwasserstoffhaltige Gruppe wie  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{14}$ -Aryl, Trialkylsilyl, insbesondere Trimethylsilyl, Tri-

rylsilyl oder eine Alkyl-Aryl-Silyl Gruppe bedeuten. Besonders bevorzugte Gruppen für B sind  $\text{Si}(\text{Me})_2$ ,  $\text{Si}(\text{Ph})_2$ ,  $\text{Si}(\text{MeEt})$ ,  $\text{Si}(\text{PhMe})$ ,  $\text{Si}(\text{PhEt})$ ,  $\text{Si}(\text{Et})_2$ , worin Ph für substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl und Et für Ethyl steht. B kann auch mit einem oder mehreren Resten  $\text{R}^7$  oder  $\text{R}^8$  ein mono- oder polycyclisches Ringsystem bilden.

[0015] Ganz besonders bevorzugt sind verbrückte Metallocenverbindungen der Formel (II), worin

M gleich Zirkonium ist,

$\text{R}^3$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{12}$ -Alkylgruppe, bevorzugt eine Alkylgruppe wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, n-Hexyl oder Octyl sind, besonders bevorzugt Methyl oder Ethyl ist,

$\text{R}^5$  gleich ein Wasserstoffatom ist,

$\text{R}^4$ ,  $\text{R}^6$  gleich Wasserstoffatome sind,

$\text{R}^{20}$ ,  $\text{R}^{21}$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, Halogenatom oder eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{20}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe bedeuten, bevorzugt eine lineare oder verzweigte  $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkylgruppe, wie Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $\text{C}_2$ - $\text{C}_6$ -Alkenyl,  $\text{C}_3$ - $\text{C}_6$ -Alkylalkenyl, eine  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{18}$ -Arylgruppe, die gegebenenfalls substituiert sein kann, insbesondere Phenyl, Toly, Xylyl, tert.-Butylphenyl, Ethylphenyl, Naphthyl, Acenaphthyl, Phenanthrenyl oder Anthracenyl,  $\text{C}_5$ - $\text{C}_{18}$ -Heteroaryl,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{12}$ -Arylalkyl,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{12}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $\text{C}_1$ - $\text{C}_8$ -Alkyl, fluorhaltiges  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{12}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{12}$ -Alkylaryl ist,


X Chlor ist,

Q ein  $\text{C}_4$ -Aryl, welche mit dem Cyclopentadienyling ein Indenylsystem bilden, welches seinerseits durch  $\text{R}^{20}$  substituiert sein kann, Heteroaryl die mit dem Cyclopentadienyling Azapentalene, Thiopentalen oder Phosphorentalene bilden, welche ihrerseits durch  $\text{R}^{20}$  substituiert sein können, ist,

$l$ ,  $l'$  gleich oder verschieden eine ganze Zahl zwischen Null und 4, bevorzugt 1 oder 2, besonders bevorzugt gleich 1 ist,

B ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Indenylresten bezeichnet, wobei bevorzugt B gleich  $\text{Si}(\text{Me})_2$ ,  $\text{Si}(\text{Ph})_2$ ,  $\text{Si}(\text{Et})_2$ ,  $\text{Si}(\text{MePh})$  ist.


[0016] Weiterer Gegenstand der Erfindung sind Ligandensysteme der Formel (IIa), in der die Reste die gleiche Bedeutung wie unter Formel (II) haben.



[0017] Die erfindungsgemäßen Metallocene der Formeln I und II zeichnen sich dadurch aus, daß sie im Vergleich

zu den entsprechenden symmetrisch oder unsymmetrisch substituierten Metallocenen, die aber in Position 2 substituiert sind, ohne Wasserstoffzufuhr während der Polymerisation isotaktisches Polypropylen mit niedriger Molmasse (50000-300000 g/mol) liefern. Für Anwendungen, die feineingestellte Molmassen verlangen (definierter MFI) können wahlweise geringe Mengen Wasserstoff, zu den erfindungsgemäßen Metallocene der Formeln I und II, zugegeben werden.

**[0018]** Statt der reinen chiralen verbrückten Metallocenverbindungen der Formel (II) pseudo-(rac) können bei der Katalysatorherstellung auch Gemische aus den Metallocenen der Formel (II) und den entsprechenden pseudo-meso Metallocenen der Formel (IIb) zur Katalysatorherstellung eingesetzt werden.



**[0019]** Erläuternde, jedoch nicht einschränkende Beispiele für die erfindungsgemäßen Metallocene sind:

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)hafnium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)titandichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(9-fluorenyl)-(1-indenyl)zirkoniumdichlorid,

Dimethylsilandiyl(9-(3-methyl)fluorenyl)-(1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(9-(2-tert.butyl)fluorenyl)-(1-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(9-(2,7-di-tert.butyl)fluorenyl)(1-indenyl) zirkonium-dichlorid

**EP 1 074 557 A2**

Dimethylsilandiyl-(9-(2,7-diphenyl)fluorenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(4-naphthyl-indenyl) (2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-methyl-benzo-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(1-naphthyl)-indenyl)-(1-indenyl) zirkoniumdichlorid

10

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(2-naphthyl)(1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-t-butyl-indenyl) (1-indenyl) zirkoniumdichlorid

15

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-ethyl-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- -acenaphth-indenyl) (1-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

20

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-ethyl-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

25

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(tert-butyl-phenyl-indenyl)- (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

30

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

35

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

40

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

45

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdiethyl

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

50

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

55

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

## EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-pentyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-phenyl)-indenyl) (1-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid



## EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkoniumdichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-azapentalen) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentalen) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-phosphapentalen) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-azapentalen) (1-indenyl)zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)(4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)hafnum-dichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)titandichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl)(4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl)(4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

45 Dimethylsilandiyl(4-naphthyl-indenyl) (2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-benzo-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(1-naphthyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(2-naphthyl)(4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-t-butyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-ethyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- -acenaphth-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-ethyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(tert-butyl-phenyl-indenyl)-(4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdiethyl

30 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-pentyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

# EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-methyl-azapentalen) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentalen) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

## EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-methyl-phosphapentalen)(4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-azapentalen) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-thiapentalen) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-phosphapentalen) (4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) zirkoniumdichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-hafnuimdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-titandichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

30 Dimethylsilandiyl (9-fluorenyl)-(4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid,

Dimethylsilandiyl(9-(2,7-di-tert.butyl)fluorenyl)- (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid.

Dimethylsilandiyl(2-methyl-benzo-indenyl) (4-phenyl)-indenyl) zirkoniumdichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-methyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(1-naphthyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(2-naphthyl)(4-phenyl)-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-t-butyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-ethyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- -acenaphth-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-ethyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(tert-butyl-phenyl-indenyl)-(4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-pentyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-tert-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)-zirkonium-dichlorid

EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-tert-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-phenyl)-indenyl)(4-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl)zirkonium-dichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4-phenyl)-indenyl-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-azapentalen) (4-phenyl)-indenyl zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentalen) (4-phenyl)-indenyl zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-methyl-phosphapentalen) (4-phenyl)-indenyl zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-azapentalen) (4-phenyl)-indenyl zirkoniumdichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-thiapentalen) (4-phenyl)-indenyl zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-phosphapentalen) (4-phenyl)-indenyl zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)hafnuim-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)titandichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

**EP 1 074 557 A2**

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

10 Dimethylsilandiyl (9-fluorenyl)-(4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid,

Dimethylsilandiyl(9-(2,7-di-tert.butyl)fluorenyl)-4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid.

15 Dimethylsilandiyl(4-naphthyl-indenyl) (2-methyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl)-zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-benzo-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-indenyl)(4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(1-naphthyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(2-naphthyl)(4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-t-butyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-ethyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- -acenaphth-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-ethyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(tert-butyl-phenyl-indenyl)-(4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid.

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-tert-butyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-ethyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-trifluormethyl-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4-methoxy-phenyl-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

EP 1 074 557 A2

Dimethylsilandiyl(2-methyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-pentyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

35 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

40 Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-propyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

45 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

50 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

55 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid



Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

5 Dimethylsilandiyl(2-n-butyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

10 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-methyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-ethyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid.

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

15 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-iso-propyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-n-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

20 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-hexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-cyclohexyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-sec-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

25 Dimethylsilandiyl(2-hexyl-4-(4'-tert.-butyl-phenyl)-indenyl) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkonium-dichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-azapentalen) (4,5-benzo-1-indenyl) zirkoniumdichlorid

30 Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentalen) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-methyl-phosphapentalen) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

Dimethylsilandiyl(2-ethyl-azapentalen) (4,5-benzo-1-indenyl)zirkoniumdichlorid

35 **[0020]** Weiterhin bevorzugt sind die entsprechenden Zirkondimethyl-Verbindungen, die entsprechenden Zirkon- $\eta^4$ -Butadien-Verbindungen, sowie die entsprechenden Verbindungen mit  $\text{Si}(\text{Ph})_2$ -,  $\text{Si}(\text{MeEt})$ -,  $\text{Si}(\text{PhMe})$ -,  $\text{Si}(\text{PHet})$ - und  $\text{Si}(\text{Et})_2$ -Brücke.

**[0021]** Die erfindungsgemäßen Metallocene der Formeln I und II sind hochaktive Katalysatorkomponenten für die Olefinpolymerisation. Je nach Substitutionsmuster der Liganden können die Metallocene als Isomeregemisch anfallen. Die Metallocene werden für die Polymerisation bevorzugt isomerenrein eingesetzt.

40 **[0022]** Bevorzugt werden die rac isomeren Metallocene der Formel II eingesetzt.

**[0023]** Die erfindungsgemäßen Metallocene der Formeln I und II eignen sich insbesondere als Bestandteil von Katalysatorsystemen zur Herstellung von Polyolefinen durch Polymerisation von mindestens einem Olefin in Gegenwart eines Katalysators, der mindestens einen Cokatalysator und mindestens ein Metallocen enthält. Unter dem Begriff Polymerisation wird ein Homopolymerisation wie auch eine Copolymerisation verstanden.

45 **[0024]** Die erfindungsgemäßen Metallocene der Formeln I und II, insbesondere der Formel II, können zur Polymerisation eines oder mehrerer Olefine der Formel  $\text{R}^a\text{-CH=CH-R}^b$  verwendet werden, worin  $\text{R}^a$  und  $\text{R}^b$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder einen Kohlenwasserstoff mit 1 bis 20 C-Atomen, insbesondere 1 bis 10 C-Atomen, bedeuten, und  $\text{R}^a$  und  $\text{R}^b$  zusammen mit den sie verbindenden Atomen einen oder mehrere Ringe bilden können. Beispiele für solche Olefine sind 1-Olefine mit 2 - 40, vorzugsweise 2 bis 10 C-Atomen, wie Ethen, Propen, 1-Buten, 1-Penten, 1-Hexen, 4-Methyl-1-penten oder 1-Octen, Styrol, Diene wie 1,3-Butadien, 1,4-Hexadien, Vinylnorbornen, Norbornadien, Ethylnorbornadien und cyclische Olefine wie Norbornen, Tetracyclododecen oder Methylnorbornen. Bevorzugt werden Ethylen oder Propylen homopolymerisiert, oder Ethylen mit einem oder mehreren cyclischen Olefinen, wie Norbornen, und/oder einem oder mehreren Dienen mit 4 bis 20 C-Atomen, wie 1,3-Butadien oder 1,4-Hexadien, copolymerisiert. Beispiele solcher Copolymere sind Ethylen/Norbornen-Copolymere, Ethylen/Propylen-Copolymere und Ethylen/Propylen/1,4-Hexadien-Copolymere. Besonders bevorzugt ist die Polymerisation von Propylen zu isotaktischem Polypropylen mit niedriger Molmasse von 50000-300000, ganz besonders bevorzugt sind Molmassen zwischen 70000-200000.

[0025] Die Polymerisation wird bei einer Temperatur von - 60 bis 300 °C , bevorzugt 50 bis 200 °C, ganz besonders bevorzugt 50 - 80 °C durchgeführt. Der Druck beträgt 0,5 bis 2000 bar, bevorzugt 5 bis 64 bar.

[0026] Die Polymerisation kann in Lösung, in Masse, in Suspension oder in der Gasphase, kontinuierlich oder diskontinuierlich, ein- oder mehrstufig durchgeführt werden. Eine bevorzugte Ausführungsform ist die Gasphasen- und Lösungspolymerisation.


[0027] Bevorzugt enthält der eingesetzte Katalysator eine der erfindungsgemäßen Metallocenverbindungen. Es können auch Mischungen zweier oder mehrerer Metallocenverbindungen eingesetzt werden, z. B. zur Herstellung von Polyolefinen mit breiter oder multimodaler Molmassenverteilung.

[0028] Der Cokatalysator, der zusammen mit einem erfindungsgemäßen Metallocen der Formeln I und II das Katalysatorsystem bildet, enthält mindestens eine Verbindung vom Typ eines Aluminoxans oder einer Lewis-Säure oder einer ionischen Verbindung, die durch Reaktion mit einem Metallocen dieses in eine kationische Verbindung überführt. Als Aluminoxan wird bevorzugt eine Verbindung der allgemeinen Formel (III)




verwendet.

[0029] Weitere geeignete Aluminoxane können z.B. cyclisch wie in Formel (IV)




(IV)

oder linear wie in Formel (V)



oder vom Cluster-Typ wie in Formel (VI)



sein. Derartige Aluminoxane werden beispielsweise in JACS 117 (1995), 6465-74, Organometallics 13 (1994), 2957-2969, beschrieben.

**[0030]** Die Reste R in den Formeln (III), (IV), (V) und (VI) können gleich oder verschieden sein und eine C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>-Kohlenwasserstoffgruppe wie eine C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-Alkylgruppe, eine C<sub>6</sub>-C<sub>18</sub>-Arylgruppe, Benzyl oder Wasserstoff bedeuten, und p eine ganze Zahl von 2 bis 50, bevorzugt 10 bis 35 bedeuten.

**[0031]** Bevorzugt sind die Reste R gleich und bedeuten Methyl, Isobutyl, n-Butyl, Phenyl oder Benzyl, besonders bevorzugt Methyl. Sind die Reste R unterschiedlich, so sind sie bevorzugt Methyl und Wasserstoff, Methyl und Isobutyl oder Methyl und n-Butyl, wobei Wasserstoff bzw. Isobutyl oder n-Butyl bevorzugt zu 0,01 - 40 % (Zahl der Reste R) enthalten sind.

**[0032]** Das Aluminoxan kann auf verschiedene Arten nach bekannten Verfahren hergestellt werden. Eine der Methoden ist beispielsweise, daß eine Aluminium-kohlenwasserstoffverbindung und/oder eine Hydridoaluminium-kohlenwasserstoffverbindung mit Wasser (gasförmig, fest, flüssig oder gebunden - beispielsweise als Kristallwasser) in einem inerten Lösungsmittel (wie z. B. Toluol) umgesetzt wird.

**[0033]** Zur Herstellung eines Aluminoxans mit verschiedenen Alkylgruppen R werden entsprechend der gewünschten Zusammensetzung und Reaktivität zwei verschiedene Aluminiumtrialkyle (AlR<sub>3</sub> + AlR'<sub>3</sub>) mit Wasser umgesetzt (vgl. S. Pasynkiewicz, Polyhedron 9 (1990) 429 und EP-A-0,302,424).

**[0034]** Unabhängig von der Art der Herstellung ist allen Aluminoxanlösungen ein wechselnder Gehalt an nicht umgesetzter Aluminiumausgangsverbindung, die in freier Form oder als Addukt vorliegt, gemeinsam.

**[0035]** Als Lewis-Säure werden bevorzugt mindestens eine bor- oder aluminiumorganische Verbindung eingesetzt, die C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub>-kohlenstoffhaltige Gruppen enthalten, wie verzweigte oder unverzweigte Alkyl- oder Halogenalkyl, wie z.B. Methyl, Propyl, Isopropyl, Isobutyl, Trifluormethyl, ungesättigte Gruppen, wie Aryl oder Halogenaryl, wie Phenyl, Toly, Benzylgruppen, p-Fluorophenyl, 3,5-Difluorophenyl, Pentachlorophenyl, Pentafluorophenyl, 3,4,5 Trifluorophenyl und 3,5 Di(trifluoromethyl)phenyl.

**[0036]** Beispiele für Lewis-Säuren sind Trimethylaluminium, Triethylaluminium, Triisobutylaluminium, Tributylaluminium, Trifluoroboran, Triphenylboran,

Tris(4-fluorophenyl)boran, Tris(3,5-difluorophenyl)boran, Tris(4-fluoromethylphenyl)boran, Tris(pentafluorophenyl)boran, Tris(tolyl)boran, Tris(3,5-dimethylphenyl)boran, Tris(3,5-difluorophenyl)boran und/oder Tris(3,4,5-trifluorophenyl)boran. Insbesondere bevorzugt ist Tris(pentafluorophenyl)boran.

Als ionische Cokatalysatoren werden bevorzugt Verbindungen eingesetzt, die ein nicht koordinierendes Anion enthalten, wie beispielsweise Tetrakis(pentafluorophenyl)borate, Tetraphenylborate, SbF<sub>6</sub><sup>-</sup>, CF<sub>3</sub>SO<sub>3</sub><sup>-</sup> oder ClO<sub>4</sub><sup>-</sup>. Als kationische Gegenionen werden protonierte Lewis-Basen wie z.B. Methylamin, Anilin, N, N-Dimethylbenzylamin sowie Derivate, N, N-Dimethylcyclohexylamin sowie Derivate, Dimethylamin, Diethylamin, N-Methylanilin, Diphenylamin, N,N-Dimethylanilin, Trimethylamin, Triethylamin, Tri-n-butylamin, Methylidiphenylamin, Pyridin, p-Bromo-N,N-dimethylanilin, p-Nitro-N,N-dimethylanilin, Triethylphosphin, Triphenylphosphin, Diphenylphosphin, Tetrahydrothiophen oder Triphenylcarbenium eingesetzt.

Beispiele für solche ionischen Verbindungen sind

Triethylammoniumtetra(phenyl)borat,  
Tributylammoniumtetra(phenyl)borat,  
Trimethylammoniumtetra(tolyl)borat,  
Tributylammoniumtetra(tolyl)borat,  
Tributylammoniumtetra(pentafluorophenyl)borat,  
Tributylammoniumtetra(pentafluorophenyl)aluminat,  
Tripropylammoniumtetra(dimethylphenyl)borat,  
Tributylammoniumtetra(trifluoromethylphenyl)borat,  
Tributylammoniumtetra(4-fluorophenyl)borat,  
N,N-Dimethylaniliniumtetra(phenyl)borat,  
N,N-Diethylaniliniumtetra(phenyl)borat,  
N,N-Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorophenyl)borate,  
N,N-Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorophenyl)aluminat,  
Di(propyl)ammoniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat,  
Di(cyclohexyl)ammoniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat,  
Triphenylphosphoniumtetrakis(phenyl)borat,  
Triethylphosphoniumtetrakis(phenyl)borat,  
N,N-Dimethylcyclohexylammoniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat  
N,N-Dimethylbenzylammoniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat  
Diphenylphosphoniumtetrakis(phenyl)borat,  
Tri(methylphenyl)phosphoniumtetrakis(phenyl)borat,  
Tri(dimethylphenyl)phosphoniumtetrakis(phenyl)borat,  
Triphenylcarbeniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat,

Triphenylcarbeniumtetrakis(pentafluorophenyl)aluminat,  
Triphenylcarbeniumtetrakis(phenyl)aluminat,  
Ferroceniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat und/oder  
Ferroceniumtetrakis(pentafluorophenyl)aluminat.

Bevorzugt sind Triphenylcarbeniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat und/oder

N,N-Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorophenyl)borat.

Es können auch Gemische mindestens einer Lewis-Säure und mindestens einer ionischen Verbindung eingesetzt werden.



Als Cokatalysatorkomponenten sind ebenfalls Boran- oder Carboran-Verbindungen wie z.B.

7,8-Dicarbaundecaboran(13),  
Undecahydrid-7,8-dimethyl-7,8-dicarbaundecaboran,  
Dodecahydrid-1-phenyl-1,3-dicarbazonaboran,  
Tri(butyl)ammoniumundecahydrid-8-ethyl-7,9-dicarbaundecaborat,  
4-Carbanonaboran(14)Bis(tri(butyl)ammonium)nonaborat,  
Bis(tri(butyl)ammonium)undecaborat,  
Bis(tri(butyl)ammonium)dodecaborat,  
Bis(tri(butyl)ammonium)decachlorodecaborat,  
Tri(butyl)ammonium-1-carbadecaborate,  
Tri(butyl)ammonium-1-carbadodecaborate,  
Tri(butyl)ammonium-1-trimethylsilyl-1-carbadecaborate,  
Tri(butyl)ammoniumbis(nonahydrid-1,3-dicarbonnonaborat) cobaltate(III),  
Tri(butyl)ammoniumbis(undecahydrid-7,8-dicarbaundecaborat) ferrat(III)

von Bedeutung.

[0037] Als Cokatalysatorsysteme sind ebenfalls Kombinationen aus mindestens einem der oben genannten Amine und einem Träger mit elementorganischen Verbindungen wie sie im Patent WO 99/40129 beschrieben sind, von Bedeutung.


[0038] Bevorzugte Bestandteil dieser Cokatalysatorsysteme sind die Verbindungen der Formeln (A) und (B),



worin

$\text{R}^{17}$  ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{40}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe, insbesondere  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{20}$ -Alkyl,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{20}$ -Halogenalkyl,  $\text{C}_1$ - $\text{C}_{10}$ -Alkoxy,  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{20}$ -Aryl,  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{20}$ -Halogenaryl,  $\text{C}_6$ - $\text{C}_{20}$ -Aryloxy,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{40}$ -Arylalkyl,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{40}$ -Halogenarylalkyl,  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{40}$ -Alkylaryl oder  $\text{C}_7$ - $\text{C}_{40}$ -Halogenalkylaryl.  $\text{R}^{17}$  kann auch eine -OSiR<sub>3</sub>-Gruppe sein, worin R gleich oder verschieden sind und die gleiche Bedeutung wie  $\text{R}^{17}$  haben.


[0039] Als weiterer bevorzugter Cokatalysator sind darüber hinaus allgemein Verbindungen anzusehen, die durch die Umsetzung mindestens einer Verbindung der Formel (C) und/oder (D) und/oder (E) mit mindestens einer Verbindung der Formel (F) entstehen.



10


15

20



25

30







35




worin

- $R^7$  ein Wasserstoffatom oder eine borfreie  $C_1$ - $C_{40}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe wie  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{20}$ -Aryl,  $C_7$ - $C_{40}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{40}$ -Alkylaryl sein kann und worin  
 $R^{17}$  die gleiche Bedeutung wie vorstehend genannte hat,  
 $X$  ist gleich ein Element der VI. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente oder eine NR-Gruppe, worin R ein Wasserstoffatom oder eine  $C_1$ - $C_{20}$ -Kohlenwasserstoffrest wie  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl oder  $C_1$ - $C_{20}$ -Aryl ist,  
 $D$  ist gleich ein Element der VI. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente oder eine NR-Gruppe, worin R ein Wasserstoffatom oder eine  $C_1$ - $C_{20}$ -Kohlenwasserstoffrest wie  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl oder  $C_1$ - $C_{20}$ -Aryl ist,  
 $f$  eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist  
 $g$  eine ganze Zahl von 0 bis 3 ist, wobei  $z + y$  ungleich 0 sind,  
 $h$  eine ganze Zahl von 1 bis 10 ist.

[0040] Gegebenenfalls werden die elementorganischen Verbindungen mit einer Organometallverbindung der Formel III bis VI und oder VII  $[M^4 R^{19}]_k$  kombiniert, worin  $M^4$  ein Element der I., II. und III. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente ist,  $R^{19}$  gleich oder verschieden ist und ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine  $C_1$ - $C_{40}$ -kohlenstoffhaltige Gruppe, insbesondere  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl-,  $C_6$ - $C_{40}$ -Aryl-,  $C_7$ - $C_{40}$ -Aryl-alkyl oder  $C_7$ - $C_{40}$ -Alkyl-aryl-Gruppe bedeutet,  $q$  eine ganze Zahl von 1 bis 3 und  $k$  ist eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist.

[0041] Beispiele für die cokatalytisch wirkenden Verbindungen der Formeln A und B sind





[0042] Bei den Organometallverbindungen der Formel VII handelt es sich vorzugsweise um neutrale Lewissäuren worin M<sup>4</sup> für Lithium, Magnesium und/oder Aluminium, insbesondere Aluminium, steht. Beispiele für die bevorzugten Organometall-Verbindungen der Formel VIII sind Trimethylaluminium, Triethylaluminium, Tri-isopropylaluminium, Trihexylaluminium, Trioctylaluminium, Tri-n-butylaluminium, Tri-n-propylaluminium, Triisoprenaluminium, Dimethylaluminiummonochlorid, Diethylaluminiummonochlorid, Diisobutylaluminiummonochlorid, Methylaluminiumsesquichlorid, Ethylaluminiumsesquichlorid, Dimethylaluminiumhydrid, Diethylaluminiumhydrid, Diisopropylaluminiumhydrid, Dimethylaluminium(trimethylsiloxid), Dimethylaluminium(triethylsiloxid), Phenylalan, Pentafluorphenylalan und o-Tolylalan.

[0043] Als weitere Cokatalysatoren, die ungeträgert oder geträgert vorliegen können, sind die in EP-A-924223, DE 19622207.9, EP-A-601830, EP-A-824112, EP-A-824113, EP-A-811627, WO97/11775 und DE 19606167.9 genannten Verbindungen zu verwenden.

[0044] Die Trägerkomponente des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems kann ein beliebiger organischer oder

anorganischer, inerter Feststoff sein, insbesondere ein poröser Träger wie Talk, anorganische Oxide und feinteilige Polymerpulver (z.B. Polyolefine).

**[0045]** Geeignete anorganische Oxide finden sich in den Gruppen 2,3,4,5,13,14,15 und 16 des Periodensystems der Elemente. Beispiele für als Träger bevorzugte Oxide umfassen Siliciumdioxid, Aluminiumoxid, sowie Mischoxide der beiden Elemente und entsprechende Oxid-Mischungen. Andere anorganische Oxide, die allein oder in Kombination mit den zuletzt genannten bevorzugten oxiden Trägern eingesetzt werden können, sind z.B.  $\text{MgO}$ ,  $\text{ZrO}_2$ ,  $\text{TiO}_2$  oder  $\text{B}_2\text{O}_3$ , um nur einige zu nennen.

**[0046]** Die verwendeten Trägermaterialien weisen eine spezifische Oberfläche im Bereich von 10 bis 1000  $\text{m}^2/\text{g}$ , ein Porenvolumen im Bereich von 0,1 bis 5  $\text{ml/g}$  und eine mittlere Partikelgröße von 1 bis 500  $\mu\text{m}$  auf. Bevorzugt sind Träger mit einer spezifischen Oberfläche im Bereich von 50 bis 500  $\mu\text{m}$ , einem Porenvolumen im Bereich zwischen 0,5 und 3,5  $\text{ml/g}$  und einer mittleren Partikelgröße im Bereich von 5 bis 350  $\mu\text{m}$ . Besonders bevorzugt sind Träger mit einer spezifischen Oberfläche im Bereich von 200 bis 400  $\text{m}^2/\text{g}$ , einem Porenvolumen im Bereich zwischen 0,8 bis 3,0  $\text{ml/g}$  und einer mittleren Partikelgröße von 10 bis 200  $\mu\text{m}$ .

**[0047]** Wenn das verwendete Trägermaterial von Natur aus einen geringen Feuchtigkeitsgehalt oder Restlösemittegehalt aufweist, kann eine Dehydratisierung oder Trocknung vor der Verwendung unterbleiben. Ist dies nicht der Fall, wie bei dem Einsatz von Silicagel als Trägermaterial, ist eine Dehydratisierung oder Trocknung empfehlenswert. Die thermische Dehydratisierung oder Trocknung des Trägermaterials kann unter Vakuum und gleichzeitiger Inertgasüberlagerung (z.B. Stickstoff) erfolgen. Die Trocknungstemperatur liegt im Bereich zwischen 100 und 1000  $^{\circ}\text{C}$ , vorzugsweise zwischen 200 und 800  $^{\circ}\text{C}$ . Der Parameter Druck ist in diesem Fall nicht entscheidend. Die Dauer des Trocknungsprozesses kann zwischen 1 und 24 Stunden betragen. Kürzere oder längere Trocknungsdauern sind möglich, vorausgesetzt, daß unter den gewählten Bedingungen die Gleichgewichtseinstellung mit den Hydroxylgruppen auf der Trägeroberfläche erfolgen kann, was normalerweise zwischen 4 und 8 Stunden erfordert.

**[0048]** Eine Dehydratisierung oder Trocknung des Trägermaterials ist auch auf chemischem Wege möglich, indem das adsorbierte Wasser und die Hydroxylgruppen auf der Oberfläche mit geeigneten Inertisierungsmitteln zur Reaktion gebracht werden. Durch die Umsetzung mit dem Inertisierungsreagenz können die Hydroxylgruppen vollständig oder auch teilweise in eine Form überführt werden, die zu keiner negativen Wechselwirkung mit den katalytisch aktiven Zentren führen. Geeignete Inertisierungsmittel sind beispielsweise Siliciumhalogenide und Silane, wie Siliciumtetrachlorid, Chlortrimethylsilan, Dimethylaminotrichlorsilan oder metallorganische Verbindungen von Aluminium-, Bor und Magnesium wie beispielsweise Trimethylaluminium, Triethylaluminium, Triisobutylaluminium, Triethylboran, Dibutylmagnesium. Die chemische Dehydratisierung oder Inertisierung des Trägermaterials erfolgt beispielsweise dadurch, daß man unter Luft- und Feuchtigkeitsausschluß eine Suspension des Trägermaterials in einem geeigneten Lösemittel mit dem Inertisierungsreagenz in reiner Form oder gelöst in einem geeigneten Lösemittel zur Reaktion bringt. Geeignete Lösemittel sind z.B. aliphatische oder aromatische Kohlenwasserstoffe wie Pentan, Hexan, Heptan, Toluol oder Xylol. Die Inertisierung erfolgt bei Temperaturen zwischen 25  $^{\circ}\text{C}$  und 120  $^{\circ}\text{C}$ , bevorzugt zwischen 50 und 70  $^{\circ}\text{C}$ . Höhere und niedrigere Temperaturen sind möglich. Die Dauer der Reaktion beträgt zwischen 30 Minuten und 20 Stunden, bevorzugt 1 bis 5 Stunden. Nach dem vollständigen Ablauf der chemischen Dehydratisierung wird das Trägermaterial durch Filtration unter Inertbedingungen isoliert, ein- oder mehrmals mit geeigneten inerten Lösemitteln wie sie bereits zuvor beschrieben worden sind gewaschen und anschließend im Inertgasstrom oder am Vakuum getrocknet.

**[0049]** Organische Trägermaterialien wie feinteilige Polyolefinpulver (z.B. Polyethylen, Polypropylen oder Polystyrol) können auch verwendet werden und sollten ebenfalls vor dem Einsatz von anhaftender Feuchtigkeit, Lösemittelresten oder anderen Verunreinigungen durch entsprechende Reinigungs- und Trocknungsoperationen befreit werden.

**[0050]** Das Katalysatorsystem wird erfindungsgemäß hergestellt, indem mindestens ein Metallocen als rac-meso-Isomerengemisch, mindestens ein Cokatalysator und mindestens ein inertisierter Träger gemischt werden.

**[0051]** Zur Darstellung des geträgerten Katalysatorsystems wird mindestens eine der oben beschriebenen Metallocen-Komponenten in einem geeigneten Lösemittel mit mindestens einer Cokatalysatorkomponente in Kontakt gebracht, wobei bevorzugt ein lösliches Reaktionsprodukt, ein Addukt oder ein Gemisch erhalten wird. Die so erhaltene Zubereitung wird dann mit dem dehydratisierten oder inertisierten Trägermaterial vermischt, das Lösemittel entfernt und das resultierende geträgerte Metallocen-Katalysatorsystem getrocknet, um sicherzustellen, daß das Lösemittel vollständig oder zum größten Teil aus den Poren des Trägermaterials entfernt wird. Der geträgerte Katalysator wird als frei fließendes Pulver erhalten.

**[0052]** Ein Verfahren zur Darstellung eines frei fließenden und gegebenenfalls vorpolymerisierten geträgerten Katalysatorsystems umfaßt die folgenden Schritte:

a) Herstellung einer Metallocen/Cokatalysator-Mischung in einem geeigneten Löse- oder Suspensionsmittel, wobei die Metallocen-Komponente eine der zuvor beschriebenen Strukturen besitzt.

b) Aufbringen der Metallocen/Cokatalysatormischung auf einen porösen, bevorzugt anorganischen dehydratisierten Träger



c) Entfernen des Hauptanteils an Lösemittel von der resultierenden Mischung

d) Isolierung des geträgerten Katalysatorsystems

- 5 e) Gegebenenfalls eine Vorpolymerisation des erhaltenen geträgerten Katalysatorsystems mit einem oder mehreren olefinischen Monomer(en), um ein vorpolymerisiertes geträgertes Katalysatorsystem zu erhalten.

[0053] Bevorzugte Lösemittel für die Herstellung der Metallocen/Cokatalysator-Mischung sind Kohlenwasserstoffe und Kohlenwasserstoffgemische, die bei der gewählten Reaktionstemperatur flüssig sind und in denen sich die Einzelkomponenten bevorzugt lösen. Die Löslichkeit der Einzelkomponenten ist aber keine Voraussetzung, wenn sichergestellt ist, daß das Reaktionsprodukt aus Metallocen- und Cokatalysatorkomponenten in dem gewählten Lösemittel löslich ist. Beispiele für geeignete Lösemittel umfassen Alkane wie Pentan, Isopentan, Hexan, Heptan, Octan, und Nonan; Cycloalkane wie Cyclopentan und Cyclohexan; und Aromaten wie Benzol, Toluol, Ethylbenzol und Diethylbenzol. Ganz besonders bevorzugt ist Toluol.

15 [0054] Die bei der Präparation des geträgerten Katalysatorsystems eingesetzten Mengen an Aluminoxan und Metallocen können über einen weiten Bereich variiert werden. Bevorzugt wird ein molares Verhältnis von Aluminium zum Übergangsmetall im Metallocen von 10 : 1 bis 1000 : 1 eingestellt, ganz besonders bevorzugt ein Verhältnis von 50 : 1 bis 500 : 1.

[0055] Im Fall von Methylaluminoxan werden bevorzugt 30 % ige toluolische Lösungen eingesetzt; die Verwendung von 10 % igen Lösungen ist aber auch möglich.

20 [0056] Zur Voraktivierung wird das Metallocen in Form eines Feststoffes in einer Lösung des Aluminoxans in einem geeigneten Lösemittel aufgelöst. Es ist auch möglich, das Metallocen getrennt in einem geeigneten Lösemittel aufzulösen und diese Lösung anschließend mit der Aluminoxan-Lösung zu vereinigen. Bevorzugt wird Toluol verwendet.

[0057] Die Voraktivierungszeit beträgt 1 Minute bis 200 Stunden. Die Voraktivierung kann bei Raumtemperatur (25 °C) stattfinden. Die Anwendung höherer Temperaturen kann im Einzelfall die erforderliche Dauer der Voraktivierung verkürzen und eine zusätzliche Aktivitätssteigerung bewirken. Höhere Temperatur bedeutet in diesem Fall ein Bereich zwischen 50 und 100 °C.

30 [0058] Die voraktivierte Lösung bzw. das Metallocen/Cokatalysator-Gemisch wird anschließend mit einem inerten Trägermaterial, üblicherweise Kieselgel, das in Form eines trockenen Pulvers oder als Suspension in einem der oben genannten Lösemittel vorliegt, vereinigt. Bevorzugt wird das Trägermaterial als Pulver eingesetzt. Die Reihenfolge der Zugabe ist dabei beliebig. Die voraktivierte Metallocen-Cokatalysator-Lösung bzw. das Metallocen-Cokatalysatorgemisch kann zum vorgelegten Trägermaterial dosiert, oder aber das Trägermaterial in die vorgelegte Lösung eingetragen werden.

35 [0059] Das Volumen der voraktivierten Lösung bzw. des Metallocen-Cokatalysator-gemisches kann 100 % des Gesamtporenvolumens des eingesetzten Trägermaterials überschreiten oder aber bis zu 100 % des Gesamtporenvolumens betragen.

[0060] Die Temperatur, bei der die voraktivierte Lösung bzw. das Metallocen-Cokatalysatorgemisch mit dem Trägermaterial in Kontakt gebracht wird, kann im Bereich zwischen 0 und 100 °C variieren.

[0061] Niedrigere oder höhere Temperaturen sind aber auch möglich.

40 [0062] Anschließend wird das Lösemittel vollständig oder zum größten Teil vom geträgerten Katalysatorsystem entfernt, wobei die Mischung gerührt und gegebenenfalls auch erhitzt werden kann. Bevorzugt wird sowohl der sichtbare Anteil des Lösemittels als auch der Anteil in den Poren des Trägermaterials entfernt. Das Entfernen des Lösemittels kann in konventioneller Art und Weise unter Anwendung von Vakuum und/oder Spülen mit Inertgas erfolgen. Beim Trocknungsvorgang kann die Mischung erwärmt werden, bis das freie Lösemittel entfernt worden ist, was üblicherweise 1 bis 3 Stunden bei einer vorzugsweise gewählten Temperatur zwischen 30 und 60 °C erfordert. Das freie Lösemittel ist der sichtbare Anteil an Lösemittel in der Mischung. Unter Restlösemittel versteht man den Anteil, der in den Poren eingeschlossen ist. Alternativ zu einer vollständigen Entfernung des Lösemittels kann das geträgerte Katalysatorsystem auch nur bis zu einem gewissen Restlösemittelgehalt getrocknet werden, wobei das freie Lösemittel vollständig entfernt worden ist. Anschließend kann das geträgerte Katalysatorsystem mit einem niedrig siedenden Kohlenwasserstoff wie Pentan oder Hexan gewaschen und erneut getrocknet werden.

45 [0063] Das dargestellte geträgerte Katalysatorsystem kann entweder direkt zur Polymerisation von Olefinen eingesetzt oder vor seiner Verwendung in einem Polymerisationsprozeß mit einem oder mehreren olefinischen Monomeren vorpolymerisiert werden. Die Ausführung der Vorpolymerisation von geträgerten Katalysatorsystemen ist beispielsweise in WO 94/28034 beschrieben.

50 [0064] Als Additiv kann während oder nach der Herstellung des geträgerten Katalysatorsystems eine geringe Menge eines Olefins bevorzugt eines  $\alpha$ -Olefins (beispielsweise Styrol oder Phenyltrimethylvinylsilan) als aktivitätssteigernde Komponente oder beispielsweise eines Antistatikums zugesetzt werden.

[0065] Als Antistatikum wird üblicherweise eine Mischung aus einem Metallsalz der Medialansäure, einem Metall-

salz der Anthranilsäure und einem Polyamin eingesetzt. Derartige Antistatika werden beispielsweise in EP-A-0,636,636 beschrieben.

**[0066]** Das molare Verhältnis von Additiv zu Metallocenkomponente Verbindung (I) beträgt dabei bevorzugt zwischen 1 : 1000 bis 1000 : 1, ganz besonders bevorzugt 1 : 20 bis 20 : 1.

**[0067]** Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines Polyolefins niedriger Molmasse von 50000-300000, ganz besonders bevorzugt sind Molmassen zwischen 70000-250000, durch Polymerisation einer oder mehrerer Olefine in Gegenwart des Katalysatorsystems, enthaltend mindestens eine Übergangsmetallkomponente der erfindungsgemäßen Metallocene der Formel I oder II. Unter dem Begriff Polymerisation wird eine Homopolymerisation wie auch eine Copolymerisation verstanden. Um gesättigte Kettenenden herzustellen und damit eine Feineinstellung der Molmassen (des MFI) zu erreichen, kann wahlweise eine geringe Menge an Wasserstoff während der Polymerisation zudosiert werden.

**[0068]** Das dargestellte Katalysatorsystem kann als einzige Katalysatorkomponente für die Polymerisation von Olefinen mit 2 bis 20 C-Atomen eingesetzt werden, oder bevorzugt in Kombination mit mindestens einer Alkylverbindung der Elemente aus der I. bis III. Hauptgruppe des Periodensystems, wie z.B. einem Aluminium-, Magnesium- oder Lithiumalkyl oder einem Aluminoxan eingesetzt werden. Die Alkylverbindung wird dem Monomeren oder Suspensionsmittel zugesetzt und dient zur Reinigung des Monomeren von Substanzen, die die Katalysatoraktivität beeinträchtigen können. Die Menge der zugesetzten Alkylverbindung hängt von der Qualität der eingesetzten Monomere ab.

**[0069]** Bei der Polymerisation kann das Antistatikum zusammen mit oder getrennt von dem eingesetzten Katalysatorsystem in das Polymerisationssystem eindosiert werden.

**[0070]** Die mit dem Katalysatorsystem, das mindestens eines der erfindungsgemäßen Metallocene enthält, dargestellten Polymere, zeigen eine gleichmäßige Kornmorphologie und weisen keine Feinkornanteile auf. Bei der Polymerisation mit dem Katalysatorsystem treten keine Beläge oder Verbackungen auf.

**[0071]** Mit dem Katalysatorsystem werden Polymere, wie Polypropylen mit außerordentlich hoher Stereo- und Regiospezifität erhalten.

**[0072]** Die Erfindung wird durch folgende, die Erfindung jedoch nicht einschränkende Beispiele erläutert.

**[0073]** Allgemeine Angaben: Die Herstellung und Handhabung der organometallischen Verbindungen erfolgte unter Ausschluß von Luft und Feuchtigkeit unter Argon-Schutzgas (Schlenk-Technik bzw. Glove-Box). Alle benötigten Lösemittel wurden vor Gebrauch mit Argon gespült und über Molsieb absolutiert.

**[0074]** Die Darstellung von 7-Chloro-1H-inden erfolgt nach einer modifizierten Vorschrift von D. A. Netzel et al. J. Org. Chem. 1998, 22, 4226-4237. Die Darstellung von Heteropentalestersystemen erfolgt nach einer Vorschrift von Ewen et al., Metalorganic Catalysts for Synthesis and Polymerisation, 1999, Springer-Verlag, 150-169.

#### Beispiel 1: Darstellung von 1-Propionsäure-2-Chlorobenzol

**[0075]** Eine Lösung aus 171.0 g (2.51 mol) Natriumethanolat in Ethanol werden mit 149.2 g (932 mmol) Diethylmalonat versetzt. Zu dieser Reaktionsmischung werden 50.0g (311 mmol) 2-Chlorbenzylchlorid gegeben, nach beendeter Zugabe wird die Reaktionsmischung drei Stunden unter Rückfluß gekocht. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur werden 480 g (1.71 mol) einer KOH-Lösung hinzugegeben und anschließend eine weitere Stunde unter Rückfluß gekocht. Danach wird das Ethanol abdestilliert und der Rückstand wäßrig aufgearbeitet und dreimal mit je 100 ml Diethylether extrahiert. Die organische Phase wird verworfen und die wäßrige Phase mit konz. HCL auf pH 1 eingestellt. Anschließend wird dreimal mit je 100 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden mit 100 ml Wasser und danach mit 100ml einer gesättigten NaCl-Lösung gewaschen.

**[0076]** Nach Trocknung über Magnesiumsulfat wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt. Der Rückstand wird in Heptan aufgenommen und anschließend auf 180 °C erhitzt. Nach beendeter Gasentwicklung wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 43.8 g (91 %) des gewünschten Produktes. Das dargestellte Produkt wird ohne weitere Aufreinigung für die nächste Stufe eingesetzt.

#### Beispiel 2: Darstellung von 4-Chlorindanon

**[0077]** 33.5 g (181mmol) des 1-Propionsäure-2-Chlorobenzols werden in 83.4 ml Thionylchlorid vorgelegt und eine Stunde bei 80 °C gerührt. Anschließend wird das überschüssige Thionylchlorid abgezogen und der Rückstand mit 200 ml Heptan versetzt. Man verrührt die Reaktionsmischung 30 Minuten und entfernt anschließend das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum. Der Rückstand wird in 536 ml Methylenchlorid aufgenommen und unter Eiskühlung innerhalb von 10 Minuten portionsweise mit 48.4 g (363 mmol) Aluminiumtrichlorid versetzt. Die so entstandene Reaktionslösung wird weitere 2 Stunden bei 0°C gerührt, bevor die Reaktionsmischung auf 300ml Eiswasser gegeben wird. Nachdem die wäßrige Phase abgetrennt und einmal mit 60 ml Toluol extrahiert wurde, werden die vereinigten organischen Phasen mit 80 ml Wasser und mit 100ml gesättigter NaCl-Lösung gewaschen. Nach Trocknung über Magnesiumsulfat wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 29 g (96%) des gewünschten Produktes.

## Beispiel 3: Darstellung von 4-(4'-tert.butyl-phenyl)indanon

**[0078]** 14.0 g (84mmol) 4-Chlorindanons, 32.9 g (185 mmol) 4-tert. Butyl-phenylboronsäure, 230 ml Ethylenglykol und 38 ml Wasser mit 19.6 g Natriumcarbonat werden vorgelegt und dreimal entgast. Anschließend wird eine Lösung aus 94 mg (0.42mmol) Pd(oAc)<sub>2</sub> und 2.1 ml (1.26mmol) TPPTS in 2ml Wasser zugegeben. Die so entstandene Reaktionsmischung wird 5 Stunden unter Rückfluß gekocht. Nach dem Abkühlen wird dreimal mit Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen mit gesättigter NaCl-Lösung gewaschen. Nach Trocknung über Magnesiumsulfat wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 21.3 g (96%) des gewünschten Produktes.

## Beispiel 4: Darstellung von 4-(4'-tert.butyl-phenyl)inden

**[0079]** 9.0 g (34 mmol) 4-(4'-tert.butyl-phenyl)indanon werden mit 1.3 g (34mmol) Natriumborhydrid in 32 ml Toluol vorgelegt. Die Reaktionsmischung wird auf 50 °C erwärmt und innerhalb von 10 Minuten mit 6.2 ml (148mmol) Methanol versetzt. Es wird nach beendeter Zugabe 2 Stunden bei 50 °C gerührt. Nach Zugabe von 30 ml einer gesättigten Ammoniumchlorid-Lösung wird 30 Minuten nachgerührt. Nach dem Abtrennen der wäßrigen Phase, wird die organische Phase jeweils einmal mit einer gesättigten Ammoniumchlorid- und Natriumchlorid-Lösung gewaschen. Nach Trocknung über Magnesiumsulfat wird das Lösungsmittelgemisch am Rotationsverdampfer entfernt, der Rückstand mit Toluol auf 150 ml Gesamtvolumen aufgefüllt und mit 0.2 g p-Toluolsulfonsäure versetzt. Nach 30 Minuten wird keine Wassereliminierung mehr beobachtet. Die Reaktionsmischung wird anschließend einmal mit einer gesättigten Natriumhydrocarbonat-Lösung gewaschen, danach wird über Magnesiumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 7.3 g (86%) des gewünschten Produktes.

**[0080]** Das 4-Phenylinden und das 4,5-Benzoinden werden analog zu dem oben angeführten Synthesebeispielen dargestellt.

## Beispiel 5: Darstellung von 2-Methyl-4-(4' tert.butyl-phenyl)1-dimethylchlorosilan-inden

**[0081]** 20.0 g (76 mmol) 2-Methyl-4-(4'-tert.butyl-phenyl)-inden werden in 160 ml Toluol und 5 ml DME vorgelegt. Zu dieser Lösung werden 28.4 ml (76mmol) einer Butyllithium-Lösung getropft, nach beendeter Zugabe wird 1 Stunde bei 80 °C nachgerührt. Die so entstandene Reaktionslösung wird langsam zu einer auf -40 °C vorgekühlten Lösung aus 27.7 ml (229 mmol) Dimethyldichlorosilan in 260 ml THF getropft. Man läßt auf Raumtemperatur erwärmen und rührt die Reaktionsmischung über Nacht. Anschließend wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt und der verbleibende Rückstand in 100ml Toluol aufgenommen. Das unlösliche Lithiumchlorid wird über einer G4-Fritte abgetrennt und das Lösungsmittel des Filtrats im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 24.8 g (98 %) des gewünschten Produktes.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.3-7.0 (m, 7H, arom- H), 6.7 (s, 1H, Olefin-H-Inden), 3.5 (s, 1H, H-Inden), 2.1 (s, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.3 (s, 9H, tert. Butyl), 0.3, 0.05 (je s, je 3H, CH<sub>3</sub>-Si).

## Beispiel 6: Darstellung von 2-Ethyl-4-(4' tert.butyl-phenyl)1-dimethylchlorosilan-inden

**[0082]** 20.0 g (72.4 mmol) 2-Ethyl-4-(4'-tert.butyl-phenyl)-inden werden in 153 ml Toluol und 4.8 ml DME vorgelegt. Zu dieser Lösung werden 27.0 ml (72.4 mmol) einer Butyllithium-Lösung getropft, nach beendeter Zugabe wird 1 Stunde bei 80 °C nachgerührt. Die so entstandene Reaktionslösung wird langsam zu einer auf -40 °C vorgekühlten Lösung aus 26.3 ml (217 mmol) Dimethyldichlorosilan in 248 ml THF getropft. Man läßt auf Raumtemperatur erwärmen und rührt die Reaktionsmischung über Nacht. Anschließend wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt und der verbleibende Rückstand in 100ml Toluol aufgenommen. Das unlösliche Lithiumchlorid wird über einer G4-Fritte abgetrennt und das Lösungsmittel des Filtrats im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 25.5 g (95 %) des gewünschten Produktes.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>) : 7.3-7.0 (m, 7H, arom- H), 6.7 (s, 1H, Olefin-H-Inden), 3.6 (s, 1H, H-Inden), 2.6, 2.4 (je m, 1H, CH<sub>2</sub>) 1.3 (s, 9H, tert. Butyl), 1.1 (t, 3H, CH<sub>3</sub>), ( 0.3, 0.0 (je s, je 3H, CH<sub>3</sub>-Si).

## Beispiel 7: Darstellung von 2-Methyl-(4-thiapentalen)1-dimethylchlorosilan

**[0083]** 20.0 g (148 mmol) 2-Methyl-(2-hydrocyclopenta[2, 1-b]-thiophen) werden in 260 ml Toluol und 8 ml DME vorgelegt. Zu dieser Lösung werden 55.3 ml (148 mmol) einer Butyllithium-Lösung getropft, nach beendeter Zugabe wird 1 Stunde bei 80 °C nachgerührt. Die so entstandene Reaktionslösung wird langsam zu einer auf -40 °C vorgekühlten Lösung aus 53.9 ml (446 mmol) Dimethyldichlorosilan in 460 ml THF getropft. Man läßt auf Raumtemperatur erwärmen

men und rührt die Reaktionsmischung über Nacht. Anschließend wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum entfernt und der verbleibende Rückstand in 100ml Toluol aufgenommen. Das unlösliche Lithiumchlorid wird über einer G4-Fritte abgetrennt und das Lösungsmittel des Filtrats im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 29.1 g (86 %) des gewünschten Produktes.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CD<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>) : 7.3-6.8 (m, 2H), 6.7-6.4 (m, 1H), 4.0-3.4 (m, 2H), 2.6 (m, 3H, CH<sub>3</sub>), 0.3, -0.05 (je s, je 3H, CH<sub>3</sub>-Si).

**[0084]** Andere Indenyl-Dimethylchlorosilan- und Heteropentalen-Dimethylchlorosilan- systeme können analog zu den oben beschriebenen Beispielen synthetisiert werden.

Beispiel 8: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)(1-inden)

**[0085]** Es werden 4.1 g (35.2 mmol) Inden in 80 ml Toluol und 3 ml THF vorgelegt und mit 13.1 ml (35.2 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 12.5 g (35.2 mmol) 2-Methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)1-dimethylchlorosilan-inden in 150 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 15.0 g (98%) des gewünschten Liganden-Systems.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.6-7.2 (m, 11H, arom- H), 6.9-7.05 (m, 1H, Olefin-H-Inden), 6.7, 6.5 (je d, je 1H, H-Inden), 3.7, 3.8 (je d, je 1H, Inden-H-Brücke), 2.35 (d, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.5 (s, 9H, tert.Butyl), 0.0, 0.3 (je d, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 9: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)(1-inden)

**[0086]** Es werden 3.9 g (33.9 mmol) Inden in 77 ml Toluol und 2.9 ml THF vorgelegt und mit 12.6 ml (33.9 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 12.5 g (33.9 mmol) 2-Methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)1-dimethylchlorosilan-inden in 144 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 14.6 g (96%) des gewünschten Liganden-Systems.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>) : 7.6-7.3 (m, 11H, arom- H), 6.95 (d, 1H, Olefin-H-Inden), 6.7, 6.5 (je d, je 1H, H-Inden), 3.8-3.9 (dd, 2H, Inden-H-Brücke), 2.8, 2.6 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.5 (s, 9H, tert.Butyl), 1.3 (t, 3H, CH<sub>3</sub>), 0.0, -0.3 (je d, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 10: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden) (4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden)

**[0087]** Es werden 9.1 g (36.6 mmol) 4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden in 83 ml Toluol und 3.1 ml THF vorgelegt und mit 13.7 ml (36.6 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 13.0 g (36.6 mmol) 2-Methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)1-dimethylchlorosilan-inden in 156 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 18.9 g (91%) des gewünschten Liganden-Systems.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.4-7.0 (m, 14H, arom- H), 6.75 (d, 1H, Olefin-H-Inden), 6.6, 6.4 (je d, je 1H, H-Inden), 3.6-3.5 (dd, 2H, Inden-H-Brücke), 2.2 (d, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.5, 1.4 (je s, je 9H, tert.Butyl), -0.1, -0.3 (je d, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>).

## EP 1 074 557 A2

Beispiel 11: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden) (4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)

**[0088]** Es werden 8.4 g (33.9 mmol) 4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden in 77 ml Toluol und 2.9 ml THF vorgelegt und mit 12.6 ml (33.9 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 12.5 g (33.9 mmol) 2-Ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-1-dimethylchlorosilan-inden in 144 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 17.5 g (89%) des gewünschten Liganden-Systems.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.4-7.1 (m, 14H, arom-H), 6.85 (d, 1H, Olefin-H-Inden), 6.6, 6.4 (je d, je 1H, H-Inden), 3.7-3.6 (dd, 2H, Inden-H-Brücke), 2.7, 2.6 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.4, 1.3 (je s, je 9H, tert. Butyl), 1.2 (t, 3H, CH<sub>3</sub>), -0.1, -0.3 (je d, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 12: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-Methyl-(thiapentalen)(4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden)

**[0089]** Es werden 8.4 g (33.9 mmol) 4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden in 77 ml Toluol und 2.9 ml THF vorgelegt und mit 12.6 ml (33.9 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 7.7 g (33.9 mmol) 2-Methyl-(thiapentalen)-1-dimethylchlorosilan in 140 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 11.3 g (76 %) des gewünschten Liganden-Systems.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.6-6.8 (m, 10H, arom-H), 6.5 (m, 1H), 6.6, 6.4 (je d, je 1H, H-Inden), 3.7-3.6 (dd, 2H), 3.3-3.0 (m, 2H), 2.4 (m, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.45 (s, 9H, tert. butyl H), -0.1, -0.3 (je d, je 3H, CH<sub>3</sub>-Si).

Beispiel 13: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden) (4-phenyl-inden)

**[0090]** Es werden 7.1 g (36.9 mmol) 4-phenyl-inden in 80 ml Toluol und 3.2 ml THF vorgelegt und mit 13.7 ml (36.9 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 13.6 g (36.9 mmol) 2-Ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-1-dimethylchlorosilan-inden in 150 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 17.0 g (88%) des gewünschten Liganden-Systems.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.6-7.1 (m, 15H, arom-H), 6.95 (d, 1H, Olefin-H-Inden), 6.5, 6.3 (je d, je 1H, H-Inden), 3.8-3.7 (dd, 2H, Inden-R-Brücke), 2.7, 2.6 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.5 (s, 9H, tert. Butyl), 1.1 (t, 3H, CH<sub>3</sub>), -0.05, -0.3 (je d, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 14: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden) (4,5-benzo-inden)

**[0091]** Es werden 6.0 g (35.9 mmol) 4,5-benzo-inden in 80 ml Toluol und 3.2 ml THF vorgelegt und mit 13.3 ml (35.9 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung auf 80 °C erhitzt und 1 Stunde bei dieser Temperatur gerührt. Man läßt anschließend auf Raumtemperatur abkühlen und tropft diese Lösung innerhalb von 1 Stunde bei Raumtemperatur zu einer Lösung aus 13.2 g (35.9 mmol) 2-Ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-1-dimethylchlorosilan-inden in 150 ml Toluol. Die entstandene Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur über Nacht gerührt. Danach wird die Reaktionslösung auf 100ml Wasser gegeben und die organische Phase abgetrennt. Die wäßrige Phase wird einmal mit 50 ml Toluol extrahiert und die vereinigten organischen Phasen über Magnesiumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wird im Ölpumpenvakuum abgezogen und man isoliert 15.0 g (84%) des gewünschten Liganden-Systems.

## EP 1 074 557 A2

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): 7.6-7.1 (m, 13H, arom- H), 6.8 (d, 1H, Olefin-H-Inden), 6.7, 6.5 (je d, je 1H, H-Inden), 4.0, 3.9 (je d, je 1H, Inden-H-Brücke), 2.6, 2.4 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.4 (s, 9H, tert. Butyl), 1.1 (t, 3H, CH<sub>3</sub>), 0.0, -0.2 (je d, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>).

### 5 Beispiel 15: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0092]** Es werden 6.0 g (13.8 mmol) Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)(1-inden) in 60 ml Diethylether vorgelegt und mit 10.2 ml (27.6 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portions-  
 10 weise 3.3 g (13.8 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 2 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G4-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 40 ml Toluol gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum entfernt und der verbliebene Rückstand mit 50 ml Pentan gewaschen. Nach Trocknung im Ölpumpenvakuum isoliert 6.99 g (85%) des gewünschten Komplexes.

15 Pseudo-rac: 7.6-6.9 (m, 13 H, arom- H), 6.2 (d, 1H, H-Inden), 2.3 (s, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.4 (s, 9H, tert. Butyl), 1.3, 1.1 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 7.7-6.7 (m, 17 H, arom- H), 6.15 (d, 1H, H-Inden), 2.4 (s, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.35 (s, 9H, tert. Butyl), 1.5 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

### 20 Beispiel 16: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0093]** Es werden 5.6 g (12.4 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)(1-inden) in 70 ml Diethylether vorgelegt und mit 9.4 ml (25.0 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portions-  
 25 weise 2.9 g (12.4 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 2 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G4-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 30 ml Toluol gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum entfernt und der verbliebene Rückstand mit 50 ml Pentan gewaschen. Nach Trocknung im Ölpumpenvakuum isoliert 4.7 g (62 %) des gewünschten Komplexes.

30 Pseudo-rac: 7.6-6.8 (m, 13 H, arom- H), 6.2 (d, 1H, H-Inden), 2.6, 2.5 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.3 (s, 9H, tert. Butyl), 1.4, 1.1 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 7.7-6.7 (m, 17 H, arom- H), 6.15 (d, 1H, H-Inden), 2.6 (m, 2H, CH<sub>2</sub>), 1.35 (s, 9H, tert. Butyl), 1.25 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

### 35 Beispiel 17: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0094]** Es werden 6.2 g (10.9 mmol) Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden) (4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden) in 60 ml Diethylether vorgelegt und mit 8.2 ml (21.9 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter  
 40 Zugabe wird die Reaktionslösung über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portionsweise 2.6 g (10.9 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 3 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G3-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 15 ml THF gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum entfernt. Man isoliert 5.7 g (72 %) des gewünschten Komplexes.

45 <sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): Pseudo-rac: 7.6-6.7 (m, 16 H, arom- H), 5.9 (d, 1H, H-Inden), 2.1 (s, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.25, 1.2 (je s, je 9H, tert. Butyl), 1.4, 1.1 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 7.6-6.7 (m, 16 H, arom- H), 6.0 (d, 1H, H-Inden), 2.2 (s, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.3, 1.15 (je s, je 9H, tert. Butyl), 1.5 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

### 50 Beispiel 18: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4-(4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0095]** Es werden 18.4 g (31.7 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)(4-(4' tert.butyl-phenyl)-inden) in 180 ml Diethylether vorgelegt und mit 23.6 ml (63.3 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter  
 55 Zugabe wird die Reaktionslösung über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portionsweise 7.4 g (31.7 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 3 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G3-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 40 ml THF gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum ent-

fernt und der Rückstand über 50 ml Pentan 1 Stunde bei Raumtemperatur verrührt. Nach Abtrennung des Pentans und Trocknung des Feststoffes isoliert man 12.9 g (55 %) des gewünschten Komplexes.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): Pseudo-rac: 7.7-6.8 (m, 16 H, arom- H), 6.1 (d, 1H, H-Inden), 2.6, 2.5 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.25, 1.2 (je s, je 9H, tert. Butyl), 1.4, 1.1 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 7.7-6.8 (m, 16 H, arom- H), 6.2 (d, 1H, H-Inden), 2.6 (m, 2H, CH<sub>2</sub>), 1.35, 1.3 (je s, je 9H, tert. Butyl), 1.5 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 19: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentenyl)(4-(4' tert.butyl-phenyl)indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0096]** Es werden 11.0 g (25.0 mmol) Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentalen)(4-(4' tert.butyl-phenyl)inden) in 160 ml Diethylether vorgelegt und mit 18.7 ml (50.0 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung über Nacht bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portionsweise 5.8 g (25.0 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 2.5 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G3-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 30 ml THF gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum entfernt. Nach Trocknung des Feststoffes isoliert man 9.7 g (65 %) des gewünschten Komplexes.

<sup>1</sup>H-NMR (400 MHz, CDCl<sub>3</sub>): Pseudo-rac: 7.7-6.8 (m, 11 H, arom- H), 6.6-6.5 (m, 1H, H-thiopentalen), 6.0 (d, 1H, H-Inden), 2.1 (m, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.4 (s, 9H, tert. Butyl), 1.5, 1.3 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 7.7-6.8 (m, 16 H, arom- H), 6.4-6.2 (m, 1H, H-thiopentalen), 6.1 (d, 1H, H-Inden), 2.3 (m, 3H, CH<sub>3</sub>), 1.3 (s, 9H, tert. Butyl), 1.2 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 20: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0097]** Es werden 15.0 g (28.6 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden)(4-phenyl-inden) in 180 ml Diethylether vorgelegt und mit 21.3 ml (57.2 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung 5 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portionsweise 6.7 g (28.6 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 4 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G4-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 40 ml THF gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum entfernt und der Rückstand über 50 ml Pentan 1 Stunde bei Raumtemperatur verrührt. Nach Abtrennung des Pentans und Trocknung des Feststoffes isoliert man 8.8 g (45 %) des gewünschten Komplexes.

Pseudo-rac: 7.7-6.7 (m, 17 H, arom- H), 6.0 (d, 1H, H-phenyl-Inden), 2.4, 2.2 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.4 (s, 9H, tert. Butyl), 1.5, 1.3 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 7.7-6.7 (m, 17 H, arom- H), 6.15 (d, 1H, H-phenyl-Inden), 2.4 (m, 2H, CH<sub>2</sub>), 1.45 (s, 9H, tert. Butyl), 1.1 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

Beispiel 21: Darstellung von Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4,5 benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid

**[0098]** Es werden 15.0 g (30.8 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-inden) (4,5 benzo-inden) in 190 ml Diethylether vorgelegt und mit 21.3 ml (61.6 mmol) Butyllithium-Lösung versetzt. Nach beendeter Zugabe wird die Reaktionslösung 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man läßt anschließend auf 0 °C abkühlen und gibt portionsweise 7.0 g (30.8 mmol) Zirkoniumtetrachlorid hinzu. Die entstandene suspensive Reaktionsmischung wird bei Raumtemperatur 4 Stunden gerührt. Danach wird das unlösliche Lithiumchlorid über eine G4-Fritte abgetrennt und zweimal mit je 40 ml THF gewaschen. Das Lösungsmittel des Filtrats wird anschließend im Ölpumpenvakuum entfernt. Umkristallisieren aus THF/ Pentan liefert 7.9 g (40 %) des gewünschten Komplexes.

Pseudo-rac: 8.0-6.9(m, 15 H, arom- H), 6.4 (d, 1H, H-benzo-Inden), 2.5, 2.3 (je m, je 1H, CH<sub>2</sub>), 1.4 (s, 9H, tert. Butyl), 1.5, 1.3 (je s, je 3H, Si-CH<sub>3</sub>). Pseudo-meso: 8.0-6.9 (m, 17 H, arom- H), 6.5 (d, 1H, H-benzo-Inden), 2.5 (m, 2H, CH<sub>2</sub>), 1.45 (s, 9H, tert. Butyl), 1.1 (s, 6H, Si-CH<sub>3</sub>).

## Polymerisation

Beispiel 22: Heterogene Polymerisation von Propen mit Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonumdichlorid

## Herstellung des Katalysatorsystems

**[0099]** 53.4 mg (0.09 mmol) Dimethylsilandiyl(2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 5.5 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

Beispiel 23: Heterogene Polymerisation von Propen mit Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonumdichlorid

## Herstellung des Katalysatorsystems

**[0100]** 54.8 mg (0.09 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butylphenyl)-indenyl)(1-indenyl)zirkonumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 5.6 g eines hellrosa freifließenden Pulvers. Vergleichsbeispiel:

Beispiel 24: Heterogene Polymerisation von Propen mit Dimethylsilandiyl(2-methyl-4 phenyl-indenyl)(1-indenyl)zirkonumdichlorid

## Herstellung des Katalysatorsystems

**[0101]** 48.5 mg (0.09 mmol) mit Dimethylsilandiyl(2-methyl-4 phenyl-indenyl)(1-indenyl)zirkonumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 5.0 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

Beispiel 25: Heterogene Polymerisation von Propen mit (2-methyl-4-(4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4-(4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)zirkonumdichlorid

## Herstellung des Katalysatorsystems

**[0102]** 65.4 mg (0.09 mmol) (2-methyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)zirkonumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 6.7 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

Beispiel 26: Heterogene Polymerisation von Propen mit (2-ethyl-4-(4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4-(4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)zirkonumdichlorid

## Herstellung des Katalysatorsystems

**[0103]** 66.7 mg (0.09 mmol) (2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)zirkonumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung



sung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 6.5 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

- 5 Beispiel 27: Heterogene Polymerisation von Propen mit Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentenyl)(4-(4' tert.butyl-phenyl)indenyl)zirkoniumdichlorid

Herstellung des Katalysatorsystems

- 10 **[0104]** 54.0 mg (0.09 mmol) Dimethylsilandiyl(2-methyl-thiapentenyl)(4-(4' tert.butyl-phenyl)indenyl)zirkoniumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur  
15 Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 4.9 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

Beispiel 28: Heterogene Polymerisation von Propen mit Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid

- 20 Herstellung des Katalysatorsystems

- [0105]** 60.4 mg (0.09 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4-phenyl-indenyl)zirkoniumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktions-  
25 lösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpenvakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 6.1 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

- Beispiel 29: Heterogene Polymerisation von Propen mit Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4,5 benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid  
30

Herstellung des Katalysatorsystems

- [0106]** 60.3 mg (0.09 mmol) Dimethylsilandiyl(2-ethyl-4- (4' tert.butyl-phenyl)-indenyl)(4,5-benzo-indenyl)zirkoniumdichlorid werden bei Raumtemperatur in 4.3 cm<sup>3</sup> (20 mmol Al) 30 %iger toluolischer Methylaluminoxan-Lösung gelöst. Die Lösung wird mit 3.7 cm<sup>3</sup> Toluol verdünnt und 1 h bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend wird diese Reaktionslösung portionsweise unter Rühren zu 4 g SiO<sub>2</sub> (MS 948, Fa. Grace, getrocknet bei 600°C im Argonstrom) gegeben und der Ansatz nach beendeter Zugabe 10 min nachgerührt. Danach wird das Lösungsmittel im Ölpumpen-  
40 vakuum bis zur Gewichtskonstanz entfernt. Es resultieren 6.0 g eines hellrosa freifließenden Pulvers.

Allgemeine Beschreibung der Polymerisation

Polymerisation

- 45 **[0107]** Zum Einschleusen in das Polymerisationssystem wird 1 g des geträgerten Katalysatorsystems in 20 cm<sup>3</sup> Exxol resuspendiert.

- [0108]** Parallel dazu wird ein trockener 16-dm<sup>3</sup>-Reaktor zunächst mit Stickstoff und anschließend mit Propylen gespült und mit 10 dm<sup>3</sup> flüssigem Propen befüllt. Als Scavenger werden 8 cm<sup>3</sup> einer 20%igen Triethylaluminium-Lösung in Varsol zugesetzt und der Ansatz bei 30°C 15 Minuten gerührt. Anschließend wurde die Katalysatorsuspension in den Reaktor gegeben. Das Reaktionsgemisch wurde auf die Polymerisationstemperatur von 65 °C aufgeheizt (4°C/min) und das Polymerisationssystem 1 h durch Kühlung bei 65 °C gehalten. Gestoppt wurde die Polymerisation  
50 durch Abgasen des restlichen Propylens. Das Polymer wurde im Vakuumtrockenschrank getrocknet.

55

## Polymerisationsergebnisse

[0109]


Beispiel	22	23	24	25	26	27	28	29
Metalocen (mg)/g Kat.	9.7	9.6	9.7	9.8	10.3	11.0	9.9	10.1
PP (g)	1270*	1390*	990*	1790*	1990*	1340*	1670*	1560*
Aktivität <sup>1)</sup>	131	142	102	183	194	121	169	155
Smp. (IPP) [°C]	150	151	151	152	154	148	150	151
M <sub>w</sub> /M <sub>n</sub>	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3
M <sub>w</sub>	75000	103000	125000	209000	170000	190000	219000	187000

1. Aktivität: kg (Polymer) / g Metalocen • h • bar

2. \* keine Belagsbildung im Kessel, freifließendes Polymerpulver

## Patentansprüche

## 1. Verbindungen der Formel (I),



worin

M<sup>1</sup> ein Metall der III., IV., V. oder VI. Nebengruppe des Periodensystems der Elemente ist,

R<sup>7</sup> gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder Si(R<sup>12</sup>)<sub>3</sub> sind, worin R<sup>12</sup> gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>40</sub>-kohlenstoffhaltige Gruppe, oder R<sup>7</sup> sind eine C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub> - kohlenstoffhaltige Gruppe, oder zwei oder mehrere Reste R<sup>7</sup> können so miteinander verbunden sein, daß die Reste R<sup>7</sup> und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein C<sub>4</sub>-C<sub>24</sub>-Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

R<sup>8</sup> gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder Si(R<sup>12</sup>)<sub>3</sub> sind, worin R<sup>12</sup> gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom oder eine C<sub>1</sub>-C<sub>40</sub>-kohlenstoffhaltige Gruppe, oder R<sup>8</sup> sind eine C<sub>1</sub>-C<sub>30</sub> - kohlenstoffhaltige Gruppe, die auch mit dem Cyclopentadienylring Azapentalene, Thiopentalene oder Phosphorpentalene bilden können, oder zwei oder mehrere Reste R<sup>8</sup> können so miteinander verbunden

sein, daß die Reste  $R^8$  und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein  $C_4$ - $C_{24}$ -Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

l gleich 5 für  $v = 0$ , und l gleich 4 für  $v = 1$  ist,

m gleich 5 für  $v = 0$ , und m gleich 4 für  $v = 1$  ist,

$L^1$  gleich oder verschieden sein können und ein Wasserstoffatom, eine  $C_1$ - $C_{10}$ -Kohlenwasserstoffgruppe, ein Halogenatom, oder  $OR^9$ ,  $SR^9$ ,  $OSiR_3^9$ ,  $SiR_3^9$ ,  $PR_2^9$  oder  $NR_2^9$  bedeuten, worin  $R^9$  ein Halogenatom, eine  $C_1$ - $C_{10}$  Alkylgruppe, eine halogenierte  $C_1$ - $C_{10}$  Alkylgruppe, eine  $C_6$ - $C_{20}$  Arylgruppe oder eine halogenierte  $C_6$ - $C_{20}$  Arylgruppe sind, oder  $L^1$  sind eine Toluolsulfonyl-, Trifluoracetyl-, Trifluoracetoxyl-, Trifluor-methan-sulfonyl-, Nonafluorbutansulfonyl- oder 2,2,2-Trifluorethansulfonyl-Gruppe,

o eine ganze Zahl von 1 bis 4,

Z ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Cyclo-pentadienylringen bezeichnet und v ist 0 oder 1 ist.

2. Verbindungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß

$M^1$  Ti, Zr oder Hf,

$R^7$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder  $Si(R^{12})_3$  sind, worin  $R^{12}$  gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom,  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Fluoralkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy,  $C_6$ - $C_{20}$ -Aryl,  $C_6$ - $C_{10}$ -Fluoraryl,  $C_6$ - $C_{10}$ -Aryloxy,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_7$ - $C_{40}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{40}$ -Alkylaryl oder  $C_8$ - $C_{40}$ -Arylalkenyl sind, oder  $R^7$  sind  $C_1$ - $C_{25}$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_{25}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{24}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{24}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{30}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{30}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{25}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{24}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{30}$ -Arylalkyl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{30}$ -Alkylaryl oder  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste  $R^7$  können so miteinander verbunden sein, daß die Reste  $R^7$  und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein  $C_4$ - $C_{24}$ -Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

$R^8$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom oder  $Si(R^{12})_3$  sind, worin  $R^{12}$  gleich oder verschieden ein Wasserstoffatom,  $C_1$ - $C_{20}$ -Alkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Fluoralkyl,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkoxy,  $C_6$ - $C_{14}$ -Aryl,  $C_6$ - $C_{10}$ -Fluoraryl,  $C_6$ - $C_{10}$ -Aryloxy,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_7$ - $C_{40}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{40}$ -Alkylaryl oder  $C_8$ - $C_{40}$ -Arylalkenyl sind, oder  $R^8$  sind  $C_1$ - $C_{25}$ -Alkyl,  $C_2$ - $C_{25}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{24}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{24}$ -Heteroaryl die mit dem Cyclopentadienylring Azapentalene, Thiopentalene oder Phosphorpentalene bilden,  $C_7$ - $C_{30}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{30}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{25}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{24}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{30}$ -Arylalkyl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{30}$ -Alkylaryl oder  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkoxy ist, oder zwei oder mehrere Reste  $R^8$  können so miteinander verbunden sein, daß die Reste  $R^8$  und die sie verbindenden Atome des Cyclopentadienylringes ein  $C_4$ - $C_{24}$ -Ringsystem bilden, welches seinerseits substituiert sein kann,

$L^1$  gleich oder verschieden sein können und ein Wasserstoffatom,  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{10}$ -Aryl oder ein Halogenatom,


o die ganze Zahl 2 ist.

3. Verbindungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Z für eine Gruppe  $MR^{10}R^{11}$  steht, worin M Kohlenstoff oder Silicium ist und  $R^{10}$  und  $R^{11}$  gleich oder verschieden eine  $C_1$ - $C_{20}$ -kohlenwasserstoffhaltige Gruppe bedeutet.

4. Verbindungen gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß  $R^{10}$  und  $R^{11}$  gleich oder verschieden  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{14}$ -Aryl, Trialkylsilyl, insbesondere Trimethylsilyl, Triarylsilyl oder eine Alkyl-Aryl-Silyl Gruppe bedeuten.

5. Verbindungen gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß Z für eine Gruppe  $Si(Me)_2$ ,  $Si(Ph)_2$ ,  $Si(MeEt)$ ,  $Si(PhMe)$ ,  $Si(PhEt)$ ,  $Si(Et)_2$ , worin Ph für substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, Et für Ethyl und Me für Methyl steht.

6. Verbindungen gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallocen durch die Formel (II)



20 worin

M gleich Ti, Zr oder Hf ist, besonders bevorzugt Zirkonium,

25  $R^3$  gleich ein Wasserstoffatom, ein  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, n-Hexyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl ist,

30  $R^5$  gleich ein Wasserstoffatom ist,

35  $R^4, R^6$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl ist,

40  $R^{20}, R^{21}$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, Halogenatom oder eine  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe bedeuteten, bevorzugt eine lineare oder verzweigte  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkylgruppe, wie Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl, eine  $C_6$ - $C_{18}$ -Arylgruppe, die gegebenenfalls substituiert sein kann, insbesondere Phenyl, Toly, Xyl, tert.-Butylphenyl, Ethylphenyl, Naphthyl, Acenaphthyl, Phenanthrenyl oder Anthracenyl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl sind, und zwei Reste  $R^{20}$  oder  $R^{21}$  ein mono- oder polycyclisches Ringssystem bilden können, das seinerseits gegebenenfalls substituiert sein kann,

45 X ein Halogenatom, insbesondere Chlor, ist,

50 Q ein  $C_4$ - $C_{24}$ -Aryl-Ringsystem welches seinerseits durch  $R^{20}$  substituiert sein kann, ein Heteroaryl die mit dem Cyclopentadienylring Azapentalene, Thiopentalene oder Phosphorpentalene bilden, welche ihrerseits durch  $R^{20}$  substituiert sein können

55 I, I' gleich oder verschieden eine ganze Zahl zwischen Null und 4, bevorzugt 1 oder 2, besonders bevorzugt gleich 1 sind,

B ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Indenylresten bezeichnet,


beschrieben wird.

7. Verbindungen gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß B für eine Gruppe  $M^3R^{13}R^{14}$ , worin  $M^3$  Silicium

ist und  $R^{13}$  und  $R^{14}$  gleich oder verschieden eine  $C_1$ - $C_{20}$ -kohlenwasserstoffhaltige Gruppe wie  $C_1$ - $C_{10}$ -Alkyl,  $C_6$ - $C_{14}$ -Aryl, Trialkylsilyl, insbesondere Trimethylsilyl, Triarylsilyl oder eine Alkyl-Aryl-Silyl Gruppe bedeuten, steht.

8. Verbindungen gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß B eine Gruppe  $Si(Me)_2$ ,  $Si(Ph)_2$ ,  $Si(MeEt)$ ,  $Si(PhMe)$ ,  $Si(PHEt)$ ,  $Si(Et)_2$ , worin Ph für substituiertes oder unsubstituiertes Phenyl, Et für Ethyl und Me für Methyl steht, bedeutet

9. Verbindungen der Formel (IIa)



worin

M gleich Ti, Zr oder Hf ist, besonders bevorzugt Zirkonium,

$R^3$  gleich ein Wasserstoffatom, ein  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, n-Hexyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl ist,

$R^5$  gleich ein Wasserstoffatom ist,

$R^4$ ,  $R^6$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, eine  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe, bevorzugt  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkyl, wie Methyl, Ethyl, n-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl,  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl ist,

$R^{20}$ ,  $R^{21}$  gleich oder verschieden sind und ein Wasserstoffatom, Halogenatom oder eine  $C_1$ - $C_{20}$  - kohlenstoffhaltige Gruppe bedeuten, bevorzugt eine lineare oder verzweigte  $C_1$ - $C_{18}$ -Alkylgruppe, wie Methyl, Ethyl, tert.-Butyl, Cyclohexyl oder Octyl,  $C_2$ - $C_{10}$ -Alkenyl,  $C_3$ - $C_{15}$ -Alkylalkenyl, eine  $C_6$ - $C_{18}$ -Arylgruppe, die gegebenenfalls substituiert sein kann, insbesondere Phenyl, Toly, Xylyl, tert.-Butylphenyl, Ethylphenyl, Naphthyl, Acenaphthyl, Phenanthrenyl oder Anthracenyl,  $C_5$ - $C_{18}$ -Heteroaryl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl,  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl, fluorhaltiges  $C_1$ - $C_{12}$ -Alkyl, fluorhaltiges  $C_6$ - $C_{18}$ -Aryl, fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Arylalkyl oder fluorhaltiges  $C_7$ - $C_{20}$ -Alkylaryl sind, und zwei Reste  $R^{20}$  oder  $R^{21}$  ein mono- oder polycyclisches Ringssystem bilden können, das seinerseits gegebenenfalls substituiert sein kann,

X ein Halogenatom, insbesondere Chlor, ist,

Q ein  $C_4$ - $C_{24}$ -Aryl-Ringsystem welches seinerseits durch  $R^{20}$  substituiert sein kann, ein Heteroaryl die mit dem Cyclopentadienylring Azapentalene, Thiopentalene oder Phosphoropentalene bilden, welche ihrerseits durch  $R^{20}$  substituiert sein können

I, I' gleich oder verschieden eine ganze Zahl zwischen Null und 4, bevorzugt 1 oder 2, besonders bevorzugt gleich 1 sind,

B ein verbrückendes Strukturelement zwischen den beiden Indenylresten bezeichnet, ist.

10. Katalysatorsystem enthaltend ein oder mehrere Verbindung der Formel (I) und/oder (II) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, sowie ein oder mehrere Cokatysatoren und/oder einen Träger.

11. Verwendung einer Verbindung der Formel (IIa) gemäß Anspruch 8 zur Herstellung einer Verbindung der Formel (II) gemäß Anspruch 6.

12. Verwendung einer oder mehrer Verbindungen der Formel (I) und/oder (II) gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung eines Polyolefins.

13. Verwendung eines Katalysatorsystem gemäß Anspruch 9 zur Herstellung eines Polyolefins.

14. Verwendung des Katalysatorsystems gemäß Anspruch 12 zur Herstellung von Polyolefinen mit einer Molmasse zwischen 50000 und 300000 g/mol.

15. Verwendung des Katalysatorsystems gemäß Anspruch 13 zur Herstellung von isotaktischen Polypropylen mit einer Molmasse zwischen 50000 und 300000 g/mol.

16. Verwendung des Katalysatorsystems gemäß Anspruch 14 zur Herstellung von isotaktischen Polypropylen mit einer Molmasse zwischen 70000 und 250000 g/mol.

17. Verfahren zur Herstellung eines Polyolefins durch Polymerisation eines oder mehrer Olefine in Gegenwart einer oder mehrer Verbindungen der Formel (I) und/oder (II) gemäß den Ansprüchen 1 bis 7.

18. Verfahren gemäß Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß Polypropylen, insbesondere isotaktisches Polypropylen, mit einer Molmasse zwischen 50000 und 300000 g/mol erzeugt wird.

(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

**EP 1 074 557 A3**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
26.02.2003 Patentblatt 2003/09

(51) Int Cl.7: **C07F 17/00**, C08F 10/00,  
C07F 7/08

(43) Veröffentlichungstag A2:  
07.02.2001 Patentblatt 2001/06

(21) Anmeldenummer: **00113891.6**

(22) Anmeldetag: **30.06.2000**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU**  
**MC NL PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorität: **31.07.1999 DE 19936185**

(71) Anmelder: **Basell Polyolefine GmbH**  
**67056 Ludwigshafen (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Schottek, Jörg, Dr.**  
**60486 Frankfurt (DE)**

• **Schauer, Diana**  
**63486 Bruchköbel (DE)**  
• **Kratzer, Roland, Dr.**  
**65830 Kriftel (DE)**

(74) Vertreter: **Colucci, Giuseppe**  
**Basell Polyolefine Italia S.p.A.,**  
**Intellectual Property,**  
**P.le G. Donegani 12**  
**44100 Ferrara (IT)**

(54) **Übergangsmetallverbindung, Ligandensystem, Katalysatorsystem und seine Verwendung zur Polymerisation von Olefinen**

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Ligandensysteme enthalten Indenyl-Strukturen, sowie Übergangsmetallverbindungen des Typs Metallocen und Katalysatorsysteme enthaltend derartige Übergangsmetallverbindungen. Des weiteren wird die Verwendung der er-

findungsgemäßen Übergangsmetallverbindungen in der Polymerisation von Olefinen, insbesondere zu Polyolefinen mit niedriger Molmasse, sowie ein entsprechendes Polymerisationsverfahren beschrieben.

**EP 1 074 557 A3**



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-  
Übereinkommens für das weitere Verfahren als  
europäischer Recherchenbericht gilt

Nummer der Anmeldung

EP 00 11 3891

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	LUTTIKHEDDE H J G ET AL: "Synthesis and characterization of ansa-[1,1-bis(inden-1,1-diyl)-1-silacyclopentane]zirconium dichlorides. Crystal structures of meso- and racemic-[1,1-bis(inden-1,1-diyl)-1-silacyclopentane]-dichloro zirconium and racemic-[1,1-bis(4,5,6,7-tetrahydroinden-1,1-diyl)-1-sila-cyclopentane]dichlorozirc" JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, Bd. 486, Nr. 1, 25. Januar 1995 (1995-01-25), Seiten 193-198, XP004024367 ISSN: 0022-328X * das ganze Dokument *	1-14	C07F17/00 C08F10/00 C07F7/08
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C07F C08F
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
<p>Die Recherchenabteilung ist der Auffassung, daß ein oder mehrere Ansprüche, den Vorschriften des EPU in einem solchen Umfang nicht entspricht bzw. entsprechen, daß sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für diese Ansprüche nicht, bzw. nur teilweise, möglich sind.</p> <p>Vollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Unvollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Nicht recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Grund für die Beschränkung der Recherche:</p> <p>Siehe Ergänzungsblatt C</p>			
<p>Recherchenort</p> <p>MÜNCHEN</p>		<p>Abschlußdatum der Recherche</p> <p>27. November 2002</p>	<p>Prüfer</p> <p>Klein, D</p>
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet</p> <p>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie</p> <p>A : technologischer Hintergrund</p> <p>O : nichtschriftliche Offenbarung</p> <p>P : Zwischenliteratur</p>		<p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze</p> <p>E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument</p> <p>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>&amp; : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C09)





Europäisches  
Patentamt

UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE  
ERGÄNZUNGSBLATT C

Nummer der Anmeldung  
EP 00 11 3891

Vollständig recherchierte Ansprüche:  
5,8

Unvollständig recherchierte Ansprüche:  
1-4,6,7,9-14

Grund für die Beschränkung der Recherche:

Die Recherche ergab in ihrer Anfangsphase eine sehr große Zahl neuheitsschädlicher und für die Beurteilung erfinderischer Tätigkeit relevanter Dokumente. Diese Zahl ist so groß, daß sich unmöglich feststellen lässt, für was in der Gesamtheit der Patentansprüche eventuell nach zu Recht Schutz begehrt werden könnte (Art. 84 EPÜ). Aus diesen Gründen erscheint eine sinnvolle Recherche über den gesamten Bereich der Patentansprüche unmöglich.

Die geltenden Patentansprüche 1-4,6-7,9 beziehen sich auf eine unverhältnismäßig große Zahl möglicher Verbindungen. In der Tat umfassen sie so viele Wahlmöglichkeiten und mögliche Permutationen, dass sie im Sinne von Art. 84 EPÜ in einem solche Maße unklar oder zu weitläufig gefasst erscheinen, als daß sie eine sinnvolle Recherche ermöglichen. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, die als klar und knapp gefaßt gelten können, nämlich die Verbindungen worin Z ein (substituiert) Silicium atom bedeutet. (insbesondere Verbindungen gemäß Anspruch 5, Anspruch 8 und Anspruch 9 worin Z ein (substituiert) Silicium atom bedeutet.



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER  
TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 11 3891

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
X	CHEN Y-X ET AL: "(1,3-Propanediyl) silylene-bis(1-indenyl) dichlorozirconium. Synthesis and polymerization catalysis" JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY, ELSEVIER-SEQUOIA S.A. LAUSANNE, CH, Bd. 487, Nr. 1, 8. Februar 1995 (1995-02-08), Seiten 29-34, XP004024264 ISSN: 0022-328X * das ganze Dokument * ---	1-14	
X	ILYA E. NIFANT'EV ET AL.: "Preparation of the ansa-Zirconocenes with an N-Methylpiperidine Bridge" ORGANOMETALLICS, Bd. 17, 1998, Seiten 4734-4738, XP002222519 * das ganze Dokument * ---	1,2,6, 9-14	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
X	WOEI-MIN TSAI ET AL: "SILOLENE-BRIDGED ZIRCONOCENIUM POLYMERIZATION CATALYSTS" JOURNAL OF POLYMER SCIENCE, POLYMER CHEMISTRY EDITION, JOHN WILEY AND SONS. NEW YORK, US, Bd. 32, Nr. 1, 15. Januar 1994 (1994-01-15), Seiten 149-158, XP000418022 ISSN: 0887-624X * das ganze Dokument * ---	1-14	
	-/--		



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER  
TEILRECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 00 11 3891

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
X	KRUT'KO D P ET AL: "SYNTHESIS AND PHOTOINDUCED ISOMERIZATION OF ANSA-ßETA5,ETA5'-Ä1,1'-(1-SILACYCLOPENT-3-ENE-1,1-DIYL)BIS(INDENYL)ÜÜDICHLOROZIRCONIUM. THE CRYSTAL STRUCTURE OF ITS MESO FORM" RUSSIAN CHEMICAL BULLETIN, PLENUM PUBLISHING CO, NEW YORK, NY, US, Bd. 47, Nr. 11, November 1998 (1998-11), Seiten 2280-2285, XP001119546 ISSN: 1066-5285 * das ganze Dokument * ---	1-14	
X	US 5 521 265 A (SCHOTTENBERGER HERWIG ET AL) 28. Mai 1996 (1996-05-28) * das ganze Dokument * ---	1-14	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
X	JP 08 239416 A (MITSUI PETROCHEM IND LTD) 17. September 1996 (1996-09-17) & DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 1996-472264 * Zusammenfassung * ---	1-14	
X	BRINTZINGER H H ET AL: "STEREOSPECIFIC OLEFIN POLYMERIZATION WITH CHIRAL METALLOCENE CATALYSTS" ANGEWANDTE CHEMIE. INTERNATIONAL EDITION, VERLAG CHEMIE. WEINHEIM, DE, Bd. 34, 1995, Seiten 1143-1170, XP000877111 ISSN: 0570-0833 * das ganze Dokument * ---	1-14	
D,X	US 5 017 714 A (WELBORN JR HOWARD C) 21. Mai 1991 (1991-05-21) * das ganze Dokument * --- -/--	1-14	

EPO FORM 1503 (03.02.92) (P44C12)



**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 3891

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-11-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5521265 A	28-05-1996	AT 401520 B	25-09-1996
		AT 59494 A	15-02-1996
		AT 202568 T	15-07-2001
		DE 59509358 D1	02-08-2001
		EP 0673946 A2	27-09-1995
		ES 2158005 T3	01-09-2001
		FI 951314 A	23-09-1995
		JP 8041088 A	13-02-1996
		NO 951086 A	25-09-1995
JP 08239416 A	17-09-1996	KEINE	
US 5017714 A	21-05-1991	US 5441920 A	15-08-1995
		US 5120867 A	09-06-1992
		US 5314973 A	24-05-1994
		AU 629818 B2	15-10-1992
		AU 3147889 A	21-09-1989
		BR 8901277 A	07-11-1989
		CS 8901726 A3	18-03-1992
		DK 137989 A	22-09-1989
		EP 0344887 A2	06-12-1989
		FI 891310 A	22-09-1989
		HU 53114 A2	28-09-1990
		JP 2131488 A	21-05-1990
		JP 2775058 B2	09-07-1998
		JP 3117078 B2	11-12-2000
		JP 10218889 A	18-08-1998
		KR 175921 B1	15-05-1999
		NO 891209 A	22-09-1989
		PL 278381 A1	27-11-1989
		PT 90048 A ,B	10-11-1989
		YU 57689 A1	31-10-1991
US 5103030 A	07-04-1992	DE 3742934 A1	29-06-1989
		AU 2695988 A	22-06-1989
		CA 1318322 A1	25-05-1993
		DE 3855155 D1	02-05-1996
		EP 0320762 A2	21-06-1989
		ES 2086294 T3	01-07-1996
		JP 1197490 A	09-08-1989
		JP 2755635 B2	20-05-1998
		ZA 8809349 A	30-08-1989
US 5304614 A	19-04-1994	AU 659218 B2	11-05-1995
		AU 2639592 A	22-04-1993
		CA 2080576 A1	16-04-1993

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 3891

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-11-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5304614	A		EP 0537686 A1	21-04-1993
			JP 5306304 A	19-11-1993
			ZA 9207905 A	21-04-1993
-----				
WO 0020462	A	13-04-2000	AT 226964 T	15-11-2002
			AU 5706099 A	26-04-2000
			AU 5815199 A	26-04-2000
			BR 9914358 A	27-11-2001
			BR 9914771 A	03-07-2001
			CA 2344170 A1	13-04-2000
			CA 2346544 A1	13-04-2000
			CN 1322208 T	14-11-2001
			CN 1329621 T	02-01-2002
			CZ 20011215 A3	17-10-2001
			EP 1119575 A1	01-08-2001
			EP 1141034 A2	10-10-2001
			HU 0104654 A2	28-03-2002
			JP 2002526548 T	20-08-2002
			JP 2002526607 T	20-08-2002
			NO 994875 A	10-04-2000
			NO 994876 A	10-04-2000
			PL 347324 A1	25-03-2002
			PL 348255 A1	20-05-2002
			SK 4462001 A3	07-01-2002
			TR 200100965 T2	21-08-2001
			WO 0020426 A1	13-04-2000
			WO 0020462 A2	13-04-2000
			US 6376406 B1	23-04-2002
			US 6284905 B1	04-09-2001
			US 2001025115 A1	27-09-2001
			HU 0200123 A2	29-05-2002
-----				

EPO FORM P0481

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**